

SikaLastomer®-710

Selante butílico de uso geral

Dados do produto

Base Química	Butílico
Cor (CSQP ¹⁾ 001-1)	Preto
Densidade (não curado) (CSQP 006-4)	1,4 kg/l aproximadamente
Temperatura de aplicação	+10°C a +35°C
Tempo formação de película ²⁾ (CSQP 019-1)	10 a 30 min. aproximadamente
Contração após cura (CSQP 014-1)	12% aproximadamente
Temperatura de trabalho (CSQP 513-3)	-30°C a +80°C
Armazenagem (abaixo de 25°C) (CSQP 016-1)	15 meses

¹⁾CSQP = Procedimento de qualidade Sika

²⁾23°C / 50% u.r.

Descrição:

O SikaLastomer®-710 é um selante butílico pastoso que contém solventes.

A sua cura processa-se à temperatura ambiente. O SikaLastomer®-710 pode ser usado numa grande variedade de juntas, tais como a construção e manutenção de ônibus, caminhões, automóveis, construções metálicas e blindagens.

O SikaLastomer®-710 é produzido de acordo com as normas de qualidade e meio ambiente ISO 9001/14001

Vantagens:

- Selante butílico monocomponente
- Cura em temperatura ambiente
- Fácil aplicação
- Boa aderência
- Boa resistência ao envelhecimento e à radiação U.V.
- Produto plástico
- Possibilidade de desmontagem posterior

Áreas de aplicação:

O SikaLastomer®-710 é especialmente adequado para vedações com possibilidade de desmontagem posterior. Pode ser usado em automóveis, ônibus, caminhões, etc. O SikaLastomer®-710 apresenta boa aderência em praticamente todo o tipo de superfícies com o mínimo de preparação.



Resistência Química:

O SikaLastomer®-710 é resistente à água fresca, salgada, calcária, efluentes e líquidos de limpeza; pouca resistência a combustíveis, óleos minerais, vegetais e gorduras animais.

As informações acima mencionadas são dadas apenas como referência geral. Informações sobre aplicações específicas poderão ser fornecidas mediante consulta.

Modo de Aplicação:

Preparação de superfície

O SikaLastomer®- As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de qualquer resíduo de poeira e oleosidade. Em caso de dúvida, testes de adesividade devem ser realizados antes da aplicação.

Aplicação

Cartucho: Perfurar a membrana do bico do cartucho.

Não aplique a temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C. A temperatura ideal de aplicação para o substrato e para o produto está entre 15°C e 25°C.

Acabamento

As juntas feitas com SikaLastomer® 710 podem ser trabalhadas, antes da formação de película, com a ajuda de uma espátula ligeiramente umedecida em água e sabão.

Limpeza

Os excessos do material não curado, ou mesmo após um dia aproximadamente, podem ser retirados com auxílio de uma espátula. Em substratos porosos, o material apenas pode ser retirado mecanicamente.

As mãos e a pele expostas ao produto devem ser lavadas imediatamente, usando-se água e um detergente industrial apropriado ao uso humano. Não utilize solventes!

Pintura sobre o produto

O SikaLastomer®-710 só pode ser pintado com alguns sistemas de pintura base água. A compatibilidade da pintura deve ser testada através de testes preliminares.

Deve-se pressupor que a natureza e espessura da camada de tinta podem diminuir a elasticidade do adesivo selador e fissuras podem surgir na camada de tinta.

Outras informações:

Cópias das seguintes publicações estão disponíveis mediante consulta:

- Ficha de informação de segurança de produto (MSDS)
- Procedimentos gerais para colar e vedar com Sikaflex.

Embalagem:

Cartucho	310 ml
Unipack	500 ml

Importante:

Para maiores informações e indicações sobre o manuseio seguro, o transporte, a armazenagem e o descarte de produtos químicos, o usuário deverá consultar a ficha de informação de segurança de produto atualizada, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e demais informações de segurança.

Nota:

As informações, e em particular as recomendações relativas à aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas com boa fé, baseadas no nosso conhecimento e experiência dos produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições locais são tantas, que nenhuma garantia com respeito à comercialização ou adaptação para um uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda de qualquer conselho oferecido. Os direitos proprietários de terceiros devem ser observados. Todos os pedidos de compra estão sujeitos às nossas condições gerais de venda e entrega. Os usuários devem sempre ter como referência as versões mais recentes das fichas dos respectivos produtos. Cópias das mesmas serão fornecidas mediante consulta.



Sika S.A .
Av.Dr.Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck Osasco SP Brasil
Tel.: 55 11 3687.4666
Fax: 55 11 3601.0280
e-mail: industry@br.sika.com
home page www.sika.com.br



Atuação Responsável



ISO 9001
ISO 14001

