

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº QUI/L-281.759/8/16
ANÁLISE QUÍMICA

INTERESSADO: **SIKA S.A.**
Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 1525 – Industrial Anhanguera
06.276-000 – Osasco - SP
Ref.: (86314)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (Uma) Amostra de Impermeabilizante, identificada pelo interessado como: Sikatop-Flex, recebida pelo laboratório em 10/11/2016.

Identificação Interna: L-0213508

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

SCAQMD Rule 1113 – Architectural Coatings

METHOD 304-91 - Determination of Volatile Organic Compounds (VOC) in Various Materials

METHOD 303-91 - Determination of Exempt Compounds

SCAQMD Rule 102 – Definition of Terms

3. RESULTADOS OBTIDOS

Parâmetro	Unidade	Resultado
Densidade	g/mL	1,90
Teor de Voláteis Totais	%	13,23
Teor de Água	%	13,23
Teor de Compostos Isentos	%	Não Detectado
VOC	g/L	Não Detectado

4. OBSERVAÇÃO

Verifica-se que a amostra encaminhada pelo interessado e identificada como Sikatop-Flex, a partir da metodologia de ensaio utilizada e resultados obtidos, não possui VOC.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 10/11/2016 a 25/11/2016.

São Paulo, 25 de Novembro de 2016.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



GABRIEL ESCOBAR
TÉCNICO QUÍMICO
CRQ nº 04484678

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



KARINA CRUZ
SUPERVISORA DE LABORATÓRIO
CRQ nº 04161647

KG