

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® Igoalflex® Fachada

Selador e impermeabilizante de base acrílica para fachadas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Igoalflex® Fachada é um impermeabilizante e selador de base acrílica, monocomponente, aplicado na forma de pintura, pronto para uso.

Sika® Igoalflex® Fachada possui em sua formulação microesferas poliméricas ocas que melhoram o conforto térmico no interior das edificações.

USOS

Sika® Igoalflex® Fachada é indicado para:

- Impermeabilização de fachadas e paredes cegas, em concreto e argamassa.
- Impermeabilização de paredes externas sujeitas à ação das chuvas.
- Proteção e impermeabilização de telhas de fibrocimento.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Solução aquosa de polímero acrílico com cargas, pigmentos e espessantes.
Embalagem	Galão com 3,6 L - 4,7 kg, Lata com 16 L - 20 kg e Tambor de 200 L - 264 kg.
Cor	Líquido branco
Prazo de validade	18 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente, nas embalagens originais e intactas.
Condições de estocagem	Temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
Densidade	1,29 - 1,35 kg/litro
Valor do pH	
Viscosidade	~ 3000 à 5000 cP
Consumo	Consumo :120 g/m ² (demão). <ul style="list-style-type: none">▪ Selador: Uma demão.▪ Impermeabilizante: Duas demãos.▪ Acabamento: Três demãos. Nota: O consumo pode variar de acordo com o tipo de substrato.

Rendimento

- Galão 3,6 L - 40 m²/demão
- Lata 16 L - 170 m²/demão

Nota: Este rendimento pode variar de acordo com o tipo de substrato.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

O Igoflex Fachada não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

Proteja a pintura da chuva durante 24 horas após a aplicação.

Antes da aplicação do Igoflex® Fachada, deve-se tratar as trincas e fissuras das fachadas com Sikacryl.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

QUALIDADE DO SUBSTRATO

A superfície deverá estar regularizada com argamassa de cimento e areia, com acabamento desempenado, limpa, isenta de partículas soltas e nata de cimento.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Utilização com selador:

- Diluir Igoflex® Fachada com 20% de água e aplicar uma demão como rolo de lã, trincha ou broxa.
- Aguarde no mínimo intervalo de 3 horas, a uma temperatura de 25°C para a aplicação da tinta de acabamento.
- Observe que neste caso o Igoflex® Fachada servirá como selador sendo o efeito do impermeabilizador apenas parcial.

Utilização como impermeabilizante:

- Diluir o Igoflex® Fachada com 10% de água e aplicar a primeira demão com rolo de lã, trincha ou brocha.
- Aplicar a segunda demão sem diluição, respeitando o consumo por m², com o intervalo de 3 horas entre cada demão a uma temperatura aproximada de 25°C.

Utilização como impermeabilizante e acabamento final:

- Diluir o Igoflex® Fachada com 10% de água e aplicar a primeira demão com rolo de lã, trincha ou brocha.
- Aplicar a segunda e terceira demão sem diluição, respeitando o consumo por m², com o intervalo de 3 horas entre cada demão a uma temperatura aproximada de 25°C
- A terceira demão, caso desejado, poderá ser pigmentada em tons claros com pigmentos pré-dispersos (bisnagas) utilizados em tintas acrílicas.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byington,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sika® Igoflex® Fachada

Agosto 2021, Versão 01.07

02070630100000003

SikalgoflexFachada-pt-BR-(08-2021)-1-7.pdf