

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaWall®-106 Chapisco Desempenado

Argamassa adesiva para chapisco desempenado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-106 Chapisco Desempenado é uma argamassa altamente aditivada e de superior desempenho, que proporciona uma perfeita ponte de aderência entre bases de baixa absorção (concreto, lajes mistas) e a argamassa de revestimento.

USOS

- Para bases de concreto de baixa absorção como: vigas, pilares, lajes mistas, paredes e fachadas;
- Alvenaria de blocos de concreto oco, blocos sílico-calcários ou concreto celular.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Cimento Portland, areia beneficiada isenta de sais com granulometria controlada e aditivos especiais.
Embalagem	Saco de 20 kg
Aspecto / Cor	Pó / cinza
Prazo de validade	12 meses a partir da data de fabricação indicada na embalagem
Condições de estocagem	Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	3 a 5 kg/m ²
Temperatura ambiente	Min 5° C - Max. 40° C
Temperatura do substrato	Min 5° C - Max. 40° C
Pot life	2h30 min
Tempo de cura	72 horas

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTO

Desempenadeira de aço dentada de 8x8x8 mm

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

- O substrato deve estar isento de contaminantes que possam prejudicar a aderência, tais como: nata de cimento, umidade e ferrugem, graxas, eflorescências, restos de desmoldante, pó, mofo, etc;
- Limpe com escova de aço e lave com jatos de alta pressão para remover qualquer tipo de sujeira antes da aplicação;
- Retire o excesso de argamassa dos blocos, pontas de ferro, restos de formas, bem como todo e qualquer material que possa comprometer a aplicação do produto.

MISTURA

Em recipiente de plástico ou metal limpo e seco, misturar de forma mecânica ou manual o produto em pó com **4,6 litros** de água limpa até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos secos.

Trabalhar com o produto ao abrigo de sol, vento e chuva, para não interferir no tempo de pote da massa.
Não adicionar nenhum componente além de água.

APLICAÇÃO

Estender o SikaWall®-106 Chapisco Desempenado sobre a base, com o lado liso da desempenadeira, em seguida passar o lado dentado em ângulo de 60° para formar os cordões de assentamento. Devolver a argamassa aderida na desempenadeira ao recipiente, remisturar e SEM ADICIONAR ÁGUA, utilizar novamente.

TRATAMENTO DE CURA

A cura úmida é recomendada quando a aplicação é realizada sob incidência de alta temperatura (> 35°C) e baixa umidade relativa (<50%), em intervalos de 2 horas por período de 4 horas.

LIMITAÇÕES

Recomenda-se que o reboco seja realizado em até 72 horas após a aplicação do produto, para que não haja impregnação de sujeira (pó, fuligem) sobre o SikaWall®-106 Chapisco Desempenado.

Caso o SikaWall®-106 Chapisco Desempenado esteja aplicado há muito tempo, realize o procedimento de limpeza com lavadora de pressão em leque a uma distância de 60cm e aguardar cerca de 48 horas para aplicação do emboço.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto
SikaWall®-106 Chapisco Desempenado
Setembro 2020, Versão 01.01
02189020000000059

SikaWall-106ChapiscoDesempenado-pt-BR-(09-2020)-1-1.pdf