

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

# PortoKoll PREMIUM® Rejunte Cerâmicas e Pedras

## Rejuntamento do tipo II

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PortoKoll PREMIUM® Rejunte Cerâmicas e Pedras é um produto flexível, com alta resistência a intempéries. Este produto cumpre os requisitos da ABNT NBR 14992 para a classificação Tipo II.

## USOS

- Cerâmicas dos tipos grês, semi-grês, porosas, mono-porosas e pedras naturais em pisos e paredes de ambientes internos e externos como fachadas, sacadas, terraços e áreas expostas à ação do tempo.
- Juntas de 1 a 10 mm.

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Cimento Portland, calcário selecionado, pigmentos inorgânicos e aditivos especiais que conferem flexibilidade, resistência e menor absorção de água.
Embalagem	Saco de 1Kg Saco de 4Kg Saco de 20Kg
Prazo de validade	Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 24 meses após a data de fabricação constada na embalagem.
Condições de estocagem	Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura.
Aspecto / Cor	Pó / Colorido

## Consumo

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m <sup>2</sup> )												
Tamanho da cerâmica			Largura das juntas (mm)									
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,5	2,5	5	0,76	1,52	2,28	3,04	3,80	4,56	5,32	6,08	6,84	7,60
4,5	4,5	6,5	0,55	1,10	1,65	2,20	2,74	3,29	3,84	4,39	4,94	5,49
5	15	7,5	0,38	0,76	1,14	1,52	1,90	2,28	2,66	3,04	3,42	3,80
7,5	7,5	7,5	0,40	0,76	1,14	1,52	1,90	2,28	2,66	3,04	3,42	3,80
10	10	8	0,30	0,61	0,91	1,22	1,52	1,82	2,13	2,43	2,74	3,04
15	60	13,5	0,22	0,43	0,64	0,86	1,07	1,28	1,50	1,71	1,92	2,14
20	20	8	0,15	0,30	0,46	0,61	0,76	0,91	1,06	1,22	1,37	1,52
30	30	12	0,15	0,30	0,46	0,61	0,76	0,91	1,06	1,22	1,37	1,52
30	60	10	0,10	0,19	0,29	0,38	0,48	0,57	0,67	0,76	0,86	0,95
30	90	12	0,10	0,20	0,30	0,41	0,51	0,61	0,71	0,81	0,91	1,01
45	45	9	0,08	0,15	0,23	0,30	0,38	0,46	0,53	0,61	0,68	0,76
60	60	10	0,06	0,13	0,19	0,25	0,32	0,38	0,44	0,51	0,57	0,63
60	120	13	0,06	0,12	0,19	0,25	0,31	0,37	0,43	0,49	0,56	0,62
90	90	11	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,33	0,37	0,42	0,46

\*O consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

### Temperatura do substrato

Mín. 10°C / Máx. 30°C

### Pot life

1h30 (Não utilizar o rejuntamento após 1h30 da mistura).

### Tempo de cura

Tráfego Leve

7 dias após o rejuntamento

Tráfego Intenso

14 dias após o rejuntamento

## VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

## LIMITAÇÕES

### NÃO USAR:

- Em piscinas;
- Em pastilhas metálicas;
- Em porcelanatos;
- Em peças que apresentam juntas falsas;
- No preenchimento de juntas de dessolidarização, dilatação, movimentação ou estrutural;
- Em superfícies expostas à alta temperatura, ácidos, bases e solventes químicos;
- Durante a aplicação, em base com temperatura menor que 10°C e acima de 30°C;
- Após 1 hora e 30 minutos da mistura

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem ori-

ginal do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Recomenda-se limpar as juntas enquanto a argamassa colante ainda estiver fresca. Este procedimento facilita o rejuntamento.
- A profundidade da junta pode danificar o acabamento do produto. Recomenda-se realizar um teste prévio em uma pequena área para verificar a qualidade do acabamento.
- Não aplicar o rejuntamento sobre base e argamassas colantes ainda úmida, pois a água migra para a superfície, gerando perda de aderência e manchas no rejunte.
- Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, apliques de metais especiais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas e arranhadas durante a aplicação.
- Molhar levemente a superfície do revestimento com água limpa antes de rejuntar, para facilitar a aplicação e deixar as peças limpas. Em condições extremas (alta temperatura, baixa umidade relativa do ar e vento forte) é necessário molhar as juntas com água, mas sem encharcar, para garantir a aderência do produto.

### RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

- Umidade da base, técnicas de acabamento, sujeira nas juntas, excesso de água na mistura, desigualdade na secagem e presença de esmalte nas bordas dos

#### Ficha Técnica de Produto

PortoKoll PREMIUM® Rejunte Cerâmicas e Pedras

Abril 2022, Versão 01.01  
02172010000000143

revestimentos, prejudicam o acabamento e provocam variação da tonalidade e resistência do produto final;

- Este produto contém pigmentos que podem manchar as superfícies. Em revestimentos porosos, com esmalte rústico, ou peças de alta absorção, recomenda-se o uso de rejuntamento de cor semelhante à da peça, para evitar manchas. Em caso de cores contrastantes à da peça, realizar teste prévio em uma pequena área para avaliar o resultado final;
- Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade do produto e do revestimento realizar teste prévio ou consultar o fabricante da peça, pois o produto pode riscar a superfície da peça.

#### IMPORTANTE

- Adicionar a quantidade de água descrita na embalagem, pois caso contrário, a cor do rejuntamento poderá alterar após a secagem. • Aplicar o rejuntamento de acordo com o tempo indicado na embalagem da argamassa colante utilizada. Caso não conste esta informação na embalagem, respeitar o prazo mínimo de 72 horas após o assentamento. • Não realizar o acabamento após o início do tempo de pega, para não comprometer a resistência final do produto. • Recomenda-se rejuntar toda a área de uma só vez para evitar secagem desigual do produto e comprometer o acabamento.

#### MISTURA

- Em recipiente de plástico ou metal limpo e seco, misturar o produto de forma manual ou mecânica com água limpa até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos secos.
- Trabalhar com o produto ao abrigo de sol, vento e chuva, para não interferir no tempo de pote da massa.
- NÃO ADICIONAR NENHUM COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA.**
- Abaixo tabelas com as quantidades de pó e água, de acordo com as unidades de fabricação.

Unidade	Produto	Quantidade de Pó	Quantidade de Água	Variação de Água Permitida
Itupeva - SP	L Flex	4 Kg	900 ml	± 50 ml
Recife - PE	L Flex	4 Kg	1160 ml	± 50 ml
Joinville _SC	L Flex	4 Kg	880 ml	± 50 ml
Itaboraí - RJ	L Flex	4 Kg	1160 ml	± 50 ml

Unidade	Produto	Quantidade de Pó	Quantidade de Água	Variação de Água Permitida
Itupeva - SP	L Flex	1 Kg	225 ml	± 5 ml
Paulista - PE	L Flex	1 Kg	290 ml	± 5 ml
Joinville _SC	L Flex	1 Kg	220 ml	± 5 ml
Itaboraí - RJ	L Flex	1 Kg	290 ml	± 5 ml

Unidade	Produto	Quantidade de Pó	Quantidade de Água	Variação de Água Permitida
Itupeva - SP	L Flex	20 Kg	4,4 litros	± 200 ml
Paulista - PE	L Flex	20 Kg	5,8 litros	± 200 ml
Joinville - SC	L Flex	20 Kg	4,4 litros	± 200 ml
Itaboraí - RJ	L Flex	20 Kg	5,8 litros	± 200 ml

#### ParexGroup Indústria e Comércio de Argamassas Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byington,  
1525  
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP  
Fone: 0800 703 7340  
www.portokollpremium.com.br



#### Ficha Técnica de Produto

PortoKoll PREMIUM® Rejunte Cerâmicas e Pedras

Abril 2022, Versão 01.01  
02172010000000143

#### APLICAÇÃO

- Aplicar o rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica em movimentos contínuos de vai-e-vem no sentido diagonal (aprox. 45º) das juntas, pressionando a massa nas juntas até que fiquem no nível da borda do revestimento.
- Em pedras naturais, a aplicação deve ser feita somente nas juntas, de modo a não espalhar o produto sobre a peça.
- Entre 15 a 30 minutos, com o auxílio de esponja umedecida em água limpa, executar o acabamento com movimentos circulares. Trocar constantemente a água durante essa operação, mantendo a esponja sempre limpa.
- Após 12 horas da aplicação, limpar somente as peças cerâmicas com pano levemente úmido para remover os resíduos de produto sobre o revestimento.
- Para a limpeza final de obra, após 7 dias do rejuntamento, usar CleanMax Limpador Multipisos PortoKoll®.
- Após a limpeza final, aguardar secagem completa do rejuntamento e usar CleanMax Selador PortoKoll® para proteger a superfície de agentes como umidade, pequenas manchas de bolor, óleos e sujeiras.

#### RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

#### NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos PortoKoll® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

