

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Ligamax Gold Gres

Argamassa colante do tipo ACII

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ligamax Gold Gres é um produto especialmente desenvolvido para o assentamento de revestimentos dos tipos grês e porcelanatos. Este produto é industrializado e classificado como ACII conforme ABNT NBR 14081-1. A utilização de argamassas do tipo AC II em fachadas deve estar especificada em projeto, limitada à edifícios com altura total de no máximo 15 metros, conforme NBR 13755.

USOS

Para assentamento:

- Cerâmicas com até 60 x 60 cm em pisos e paredes de áreas internas e pisos de áreas externas.
- Em fachadas de edificações convencionais até 6 metros de altura para peças do tipo grês com formato até 60 x 60 cm (3.600 cm²).
- Painéis de gesso (Dry Wall) em paredes de ambientes internos.
- Porcelanatos técnicos/esmaltados em pisos de áreas internas residenciais até 100 x 100 cm (10.000 cm²)
- Pastilhas cerâmicas em áreas internas, externas e fachadas.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- ACII
- Flexível
- Áreas internas, externas e fachadas

DADOS DO PRODUTO

Base química	É composta por cimento Portland, areias com granulometria controlada e modificada com aditivos de qualidade internacional.
Embalagem	Saco de 20 Kg
Prazo de validade	Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 1 (um) ano após a data de fabricação que consta na embalagem.
Condições de estocagem	Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura.
Aspecto / Cor	Pó / Cinza (Ligamax Gold Grês Cinza) Pó / Claro (Ligamax Gold Grês Clara)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Ficha Técnica de Produto

Ligamax Gold Gres

Janeiro 2023, Versão 01.01

02171010200000521

Consumo	Espessura do revestimento (cm ²)	Formato dos dentes da Desempenadeira (mm)	Camada única (kg/m ²)	Camada dupla* (kg/m ²)
	Até 399	6x6x6	4 a 5	Não se aplica
	De 400 a 899	8x8x8	5 a 6	Não se aplica
	De 900 a 1999	10x10x10	Não se aplica	6 a 8
	Acima de 2000	Semicircular de 10 mm	Não se aplica	8a 10

**O consumo pode variar de acordo com o tipo de desempenadeira utilizada as condições da base. *Camada Dupla – Aplicação da argamassa colante no tardo da peça e no substrato, com o objetivo de garantir o preenchimento completo das duas interfaces.*

Temperatura ambiente	Min 5°C / Max 40°C
Temperatura do substrato	Min 5°C / Max 40°C
Pot life	2h30 (não utilizar a argamassa após 2h30 da mistura).

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

NÃO USAR

- Em pastilhas de vidro transparente pois podem prejudicar a estética do assentamento;
- Em porcelanatos em paredes e áreas externas;
- Em sobreposição (piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, etc);
- Sobre base pouco firme, que apresente fissuras, som cavo, descolamentos etc;
- Sobre base muito úmida, aguardar a base secar para iniciar a aplicação;
- Como função técnica de impermeabilização e material refratário;
- Em churrasqueiras, estufas, lareiras, fornos, câmaras frias e frigoríficas e pisos aquecidos;
- Sobre base de madeira, parquet, vinil, metal, fibra de vidro e aglomerado, pinturas, gesso e placas cimentícias.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o con-

sumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA BASE

- O assentamento do revestimento deve ser feito após 14 dias de cura da base (contrapiso), conforme indicam as Normas: NBR 7200, NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755.
- A superfície da base deve ser áspera e não deve ter nata de cimento, umidade, manchas de ferrugem, gordura, eflorescência, restos de desmoldante das fôrmas, pó e bolor. Fazer a limpeza com escova de aço e lavar com jatos de alta pressão para retirar qualquer tipo de sujeira antes do assentamento.
- Problemas de planicidade, impermeabilização, fissuras, e resistência devem ser corrigidos com antecedência mínima de 72 horas do assentamento.
- Antes do assentamento, a absorção da base deve ser avaliada borrifando água na superfície. Se a água for absorvida em menos de 60 segundos haverá perda de aderência. Neste caso e quando o local estiver sujeito ao sol e vento, deve-se umedecer a base, mas sem encharcar.
- Juntas de dessolidarização, movimentação e estrutural devem ser trazidas até a superfície do revestimento e preenchidas com material deformável (por exemplo, produtos a base de polietileno ou poliuretano expandido) e em seguida vedada com selante flexível.
- Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, apliques de metais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas ou arranhadas durante a aplicação da argamassa.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

- O verso do revestimento deve estar limpo, apresentar ausência de desmoldante, óleo, sujeira ou qualquer outro tipo de impureza que possa vir prejudicar a integridade do assentamento.
- No assentamento de pastilhas com formatos abaixo de 4,5 x 4,5 cm, é essencial a boa limpeza das juntas, afim de eliminar restos de argamassa, de forma que possa garantir que o rejuntamento não seja prejudi-

cado.

- Quando o desgaste da desempenadeira denteada for superior a 1 mm na altura, deve substituí-la.
- Quando utilizada a técnica de *dupla camada a argamassa deve ser aplicada com o lado denteado da desempenadeira tanto no substrato como no verso da peça de forma que os cordões fiquem paralelos.
- Para peças acima de 900 cm² a utilização de *dupla camada é obrigatória.
- Em aplicações em fachadas, a *dupla camada é obrigatória para placas de 400 cm² até 900 cm², exceto para alguns casos específicos, onde o projeto de revestimento especifique o assentamento em camada simples. Ainda assim, recomenda-se no mínimo o uso de desempenadeiras denteadas de raio de 10 mm, de modo a minimizar as possibilidades de falhas de preenchimento do tardo.
- Detalhes sobre o projeto de revestimento devem ser discutidos com o projetista.

MISTURA

- Em recipiente de plástico ou metal limpo e seco, misturar o produto de forma manual ou mecânica com água limpa até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos secos. Para não interferir no tempo de pote da argamassa, aconselha-se trabalhar com o produto ao abrigo do sol, vento e chuva. **NÃO ADICIONAR NENHUM COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA.**
- Verifique a quantidade de água na embalagem.
- Deixar a massa descansar por 10 minutos. Misturar novamente e aplicar com desempenadeira dentada adequada.

APLICAÇÃO

- Estender a argamassa sobre a base, com o lado liso da desempenadeira e em seguida passar o lado denteado em ângulo de 60° para formar os cordões de assentamento.
- Em assentamento onde a necessidade de executar a técnica de *dupla camada aplicar argamassa também no verso da peça, e assentá-las de forma que os cordões fiquem paralelos aos cordões estendidos na base. Devolver a argamassa aderida na desempenadeira ao recipiente, misturar SEM ADICIONAR ÁGUA e utilizar novamente.
- Colocar a peça pouco antes da posição final e arrastá-la até a posição desejada, apertar com as mãos e bater levemente com martelo de borracha, pressionando de forma uniforme as peças sobre os cordões da argamassa.

- Assentar o revestimento somente sobre os cordões de argamassa úmida, e pegajosa. Durante o assentamento, retirar algumas peças e verificar o verso. Quanto mais argamassa colada, melhor será a aderência.
- Limpar as juntas após o assentamento das peças removendo o excesso de argamassa para facilitar o rejuntamento. Proteger a área do sol, chuva e vento por 72 horas. Após este período o rejuntamento poderá ser realizado.
- Para rejuntar, utilizar rejuntamento Ligamax Gold®.
- Para limpeza final de obra, após 7 dias do rejuntamento, utilizar Ligamax Gold® Limpeza Pós Obra.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Ligamax® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

ParexGroup Indústria e Comércio de Argamassas Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byington,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

www.ligamaxgold.com.br



Ficha Técnica de Produto

Ligamax Gold Gres

Janeiro 2023, Versão 01.01

02171010200000521

LigamaxGoldGres-pt-BRLIGA-(01-2023)-1-1.pdf

