

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® Chapisco Plus

Adesivo para argamassas, chapisco e gesso.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Chapisco Plus é um adesivo sintético compatível com o cimento, que proporciona alta aderência em chapiscos e argamassas em diversos substratos. Reduz a permeabilidade e retração das argamassas, melhorando também a trabalhabilidade.

USOS

- Chapiscos em alvenaria e concreto e EPS;
- Chapisco tradicional e rolado, reduzindo perdas de material;
- Adesivo para argamassas de reparo, reboco e regularização de pisos;
- Adesivo para tintas cimentícias em pó, fixador de caiação e pintura látex;
- Adesivo adicionado ao gesso para fixação de sancas e molduras;
- Regularização de pouca espessura onde serão instalados pisos laminados e carpetes de madeira e nylon.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Facilita a aplicação do chapisco rolado, reduzindo perdas de material;
- Melhora a aderência das argamassas em substratos do concreto e alvenaria;
- Proporciona melhor plasticidade para as argamassas;
- Reduz a permeabilidade e fissuração por retração em argamassas;
- Aumenta a resistência das argamassas ao desgaste e impacto;
- É compatível com diversos tipos de cimento.

CERTIFICADOS / NORMAS

Atende a norma NBR 13528.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Polímeros estirenados e acetato de vinila.
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">▪ Frasco 1L▪ Bombona com 3,6L▪ Balde de 18L▪ Tambor de 200L.
Aspecto / Cor	Líquido branco.
Prazo de validade	18 meses a partir da data de produção.
Condições de estocagem	Estocar apropriadamente nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
Densidade	~ 1,0 kg/l
Valor do pH	6,0 – 8,0

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Dosagem recomendada

- Chapisco Tradicional: Argamassa com traço 1:2 (cimento : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluído na água de mistura na proporção 1:3 (Sika® Chapisco Plus : água), em volume. Aplicar com colher de pedreiro.
- Chapisco Rolado: Argamassa com traço 1:2 (cimento : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluído na água de mistura na proporção 1:3 (Sika® Chapisco Plus : água), em volume. Aplicar com rolo próprio para chapisco ou rolo de textura adequado.
- Chapisco em Piso: Argamassa com traço 1:2 (cimento : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluído na água de mistura na proporção 1:3 (Sika® Chapisco Plus : água), em volume. Aplicar com vassourão de pêlo e lançar a argamassa com o chapisco ainda fresco (úmido sobre úmido).
- Argamassa de regularização e reparos: Argamassa com traço 1:3 (cimento : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluído na água de mistura na proporção 1:4 (Sika® Chapisco Plus: água), em volume. Aplicar com colher de pedreiro.

Consumo	Aditivo para chapisco tradicional:	200 a 250 ml/m ² para 3 mm de espessura.
	Aditivo para chapisco rolado:	200 a 250 ml/m ² para 3 mm de espessura.
	Aditivo para chapisco em piso:	200 a 250 ml/m ² para 3 mm de espessura.
	Aditivo para argamassa:	400 a 450 ml/m ² para 1 cm de espessura.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

A superfície deve estar limpa, livre de impurezas, áspera e isenta de partículas soltas, pinturas, desmoldantes e outros produtos que prejudiquem a aderência, devendo estar úmida, não saturada. O Sika® Chapisco Plus deve ser diluído na água de amassamento de acordo com a aplicação a ser realizada e o traço adequado.

LIMITAÇÕES

- Em superfícies de concreto lisas, deve-se lavar, escovar ou apicoar tornando-a áspera, para garantir a máxima aderência do chapisco e da argamassa de regularização;
- Não deve ser utilizado cal e saibro nas argamassas para chapisco;
- Não utilizar puro como pintura.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sika® Chapisco Plus
Abril 2019, Versão 01.01
020301010010000095

SikaChapiscoPlus-pt-BR-(04-2019)-1-1.pdf