

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PortoKoll PREMIUM® Epoxi Piscina

Rejunte epóxi tri-componente

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PortoKoll PREMIUM® Epoxi Piscina é um produto tri-componente que quando preparado e aplicado de acordo com as instruções desta embalagem promove alta resistência mecânica, flexibilidade e textura fina. Oferece boa trabalhabilidade e facilidade de acabamento do produto. Contém agente biocida que protege o rejunte da ação de fungos e bactérias

USOS

- Para aplicação em cerâmicas de qualquer tipo (grês e monoporosa), inclusive porcelanatos.
- Juntas de 1 a 8mm para piso e 1 a 5 mm para parede em piscinas, saunas e demais áreas molhadas de ambientes internos e externos.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Resina epóxi, endurecedor e carga mineral.
Embalagem	Balde de 1 Kg
Prazo de validade	Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 18 meses após a data de fabricação que consta na embalagem.
Condições de estocagem	Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no 1,5 metro de altura.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)										
Tamanho da cerâmica			Largura das juntas (mm)							
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	2.5	5	0.76	1.36	2.04	2.72	3.40	4.08	4.76	5.44
4.5	4.5	6.5	0.55	0.98	1.47	1.96	2.46	2.95	3.44	3.93
5	15	7.5	0.38	0.68	1.02	1.36	1.70	2.04	2.38	2.72
7.5	7.5	7.5	0.38	0.68	1.02	1.36	1.70	2.04	2.38	2.72
10	10	8	0.30	0.54	0.82	1.09	1.36	1.63	1.90	2.18
15	60	13.5	0.21	0.38	0.57	0.77	0.96	1.15	1.34	1.53
20	20	8	0.15	0.27	0.41	0.54	0.68	0.82	0.95	1.09
30	30	12	0.15	0.27	0.41	0.54	0.68	0.82	0.95	1.09
30	60	10	0.10	0.17	0.26	0.34	0.43	0.51	0.60	0.68
30	90	12	0.10	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.73
45	45	9	0.08	0.14	0.20	0.27	0.34	0.41	0.48	0.54
60	60	10	0.06	0.11	0.17	0.23	0.28	0.34	0.40	0.45
60	120	13	0.06	0.11	0.17	0.22	0.28	0.33	0.39	0.44
90	90	11	0.05	0.08	0.12	0.17	0.21	0.25	0.29	0.33

Esta tabela é referencial, pois o rendimento pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

Pot life	1h (Não utilizar o rejuntamento após 1 hora da mistura).
Tempo de cura	Tráfego de pessoas 24 horas
	Tráfego pesado 72 horas
	Enchimento da piscina 48 horas

* dados obtidos a 25°C em laboratório, podendo variar de acordo com as condições climáticas.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

IMPORTANTE

- Umidade da base, sujeira nas juntas, adição de água na mistura, desigualdade na secagem e presença de esmalte nas bordas das peças, prejudicam o acabamento e provocam variação da tonalidade e resistência final do produto;
- Este produto contém pigmentos que podem manchar a superfície. Em revestimentos porosos e peças de alta absorção, recomenda-se rejuntar com cores semelhantes às da peça, para evitar manchas. Para uso de cores contrastantes às do revestimento, realizar teste prévio em uma pequena área para avaliar o resultado final.
- Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade do produto e da peça, realizar teste prévio ou consultar o fabricante da peça, pois o produto pode riscar a superfície da peça.
- **RECOMENDAÇÃO TÉCNICA**
- Piscinas expostas em ambientes externos: produtos formulados com resina epóxi, principalmente os de cores claras, em exposição contínua aos raios UV, amarelam com o passar do tempo. Este efeito interfere somente na estética do produto, mas suas propriedades físicas permanecem inalteradas.
- A cor final do produto torna-se diferente da tonalidade do pó, devido à mistura com os componentes A e B.

MISTURA

- Na própria embalagem ou em recipiente limpo e es-

tanque, misturar todo o conteúdo do sachê de RESINA (parte A) e do sachê de ENDURECEDOR (parte B) até obter consistência pastosa e homogênea.

- Obs.: NUNCA FRACIONAR O PRODUTO. Usar todos os componentes por inteiro.

APLICAÇÃO

- Adicionar aos poucos o pó na mistura das partes (A + B), mexendo constantemente até formar uma massa homogênea e sem grumos secos. Não deixar restos de pó ou de líquido sem incorporar. A mistura pode ser manual ou com hélice acoplada a furadeira em baixa rotação. Obs.: NUNCA ADICIONAR ÁGUA OU QUALQUER OUTRO PRODUTO NA MISTURA.
- Após mistura inicial, utilizar o produto em até 1 hora (Este tempo pode variar em função das condições climáticas).
- Molhar levemente a superfície das peças e as juntas com água limpa antes de rejuntar, pois torna o processo de aplicação do rejunte mais fácil e o revestimento mais limpo.
- Aplicar o rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica em movimentos contínuos de vai-e-vem no sentido diagonal (aprox. 45º) das juntas, pressionando a massa nas juntas até que fiquem no nível da borda do revestimento. Remover com a desempenadeira o máximo possível do excesso de produto sobre as peças cerâmicas no sentido diagonal das juntas. Fazer pressão adequada para assegurar que o rejunte preencha totalmente as juntas até as bordas das peças.
- Com esponja umedecida em água limpa, executar o acabamento com movimentos circulares. Trocar constantemente a água durante essa operação, mantendo a esponja sempre limpa.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Portokoll® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma im-

previsíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

ParexGroup Indústria e Comércio de Argamassas Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Bygton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

www.portokollpremium.com.br



Ficha Técnica de Produto

PortoKoll PREMIUM® Epoxi Piscina

Abril 2022, Versão 01.01

02172030100000031

PortoKollPREMIUMEpoxiPiscina-pt-BRPORTO-(04-2022)-1-1.pdf