

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PortoKoll PREMIUM® Bicomponente Rápida

Argamassa colante do tipo ACIII C2S2 E.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PortoKoll PREMIUM® Bicomponente Rápida é uma argamassa com altíssima flexibilidade e aderência, sua composição é especial para aplicações e ambientes excepcionais. Este produto atende as classificações das Normas brasileiras e européias:

NBR 13755 requisitos para assentamento de revestimentos em fachadas.

NBR 14.081 (ACIII E) conferindo tempo em aberto estendido.

EN 12004 (S2) conferindo desta forma altíssima flexibilidade.

ISO 13007 (C2 E) conferindo altíssima aderência com tempo em aberto estendido.

USOS

Piscinas aquecidas ou não;

Saunas úmidas e secas;

Assentamento Convencional e Sobreposição em pisos internos e externos de qualquer formato;

Amplas áreas (centros comerciais, terminais de ônibus, aeroportos, praças de alimentação, supermercados e indústrias) e locais de grandes variações climáticas);

Assentamento Convencional em formatos de até 200x360cm em paredes de ambientes internos de até 10 metros de altura e externos de até 7 metros de altura;

Assentamento em Sobreposição em formatos de até 150x360cm em paredes de ambientes internos de até 9 metros e externos de até 6 metros de altura;

Assentamento em teto sobre substrato firme, sendo emboço e/ou concreto devidamente tratado de revestimento com formatos até 60x120cm com espessura até 12mm;

Em placas de Drywal (gesso acartonado) de ambientes

internos.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Alta aderência
- Performance elevada
- Altamente flexível

DADOS DO PRODUTO

Base química	Componente A: (15,2 Kg de pó) / Componente B: (4,8 litros de líquido).
Embalagem	20 Kg
Prazo de validade	Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 1 (um) ano após a data de fabricação que consta na embalagem.
Condições de estocagem	Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura.
Aspecto / Cor	Pó / Cinza

DADOS TÉCNICOS

Resistência adesiva à tração	Classificação normativa conforme NBR 14.081	
	Tempo em aberto (estendido)	≥ 30 min
	Resistência de aderência de cura normal (desempenho em ambientes internos)	≥ 1,0 MPa
	Resistência de aderência de cura submersa (desempenho em ambiente com umidade constante)	≥ 1,0 MPa
	Resistência de aderência de cura em estufa (desempenho em ambientes externos)	≥ 1,0 MPa

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Formato do revestimento (cm ²)	Formato dos dentes da desempenadeira (mm)	Consumo aproximado (kg/m ²)	
			Camada Única	Camada Dupla
	Até 400	6x6x6	4 a 5	5 a 6
		8x8x8	5 a 6	6 a 8
	Maior que 400	8x8x8	5 a 6	6 a 8
10x10x10		6 a 8	8 a 10	
Semicircular 10mm		6 a 8	8 a 10	

O consumo pode variar de acordo com o tipo de desempenadeira utilizada e as condições da base.

Temperatura ambiente	Min 5°C / Max 40°C
Temperatura do substrato	Min 5°C / Max 30°C Em temperaturas superiores a 30°C, deve ser feito o resfriamento prévio da base para diminuir sua temperatura a patamares adequados.
Pot life	2h30m (até 2 horas e 30 minutos após a mistura).

Tempo de cura

Para rejuntamento	3 horas, após a realização do assentamento
Tráfego leve	6 a 8 dias, após a realização do assentamento
Tráfego intenso	24 horas, após a realização do assentamento

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

NÃO USAR

Água para mistura;
Sobreposição em piscinas e fachadas, em estufa;
Sobre contrapiso ou emboço muito úmido (aguardar a base secar para iniciar a aplicação);
Sobre base pouco firme, que apresenta fissuras, som cavo, descolamentos etc;
Sobre base de madeira, parquet, vinil, metal, cimentícia;
Em pedras naturais claras, pois podem manchar;
Em pastilhas de vidro transparente, pois podem prejudicar a estética do assentamento;
Diretamente sobre alvenaria constituída por blocos cerâmicos, de concreto, silico-calcário e autoclavado;
Como função técnica de impermeabilização e material refratário.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

A aderência da Argamassa Colante ao revestimento é prejudicada devido a qualquer tipo de sujeira no tardez (verso) das peças.
É importante retirar restos de engobe pulverulento, desmoldante, óleo e pó que estejam aderidos nas peças;
No assentamento de pastilhas com formatos abaixo de 4,5 x 4,5 cm, é essencial a boa limpeza das juntas, a fim de eliminar restos de argamassa, de forma que possa garantir que o rejuntamento não seja prejudicado.
Quando o desgaste dos dentes da desempenadeira for superior a 1 mm na altura, deve ser substituída;
A utilização de camada dupla é obrigatória no assentamento de revestimentos com área acima de 900 cm² quando aplicadas em pisos e paredes de ambientes internos e externos;
Na aplicação de revestimentos em fachadas, a utilização de camada dupla é obrigatória para peças com área acima de 400cm². Para estas aplicações, recomenda-se o uso de desempenadeira de raio 10 mm para minimizar falhas no preenchimento entre a peça e o substrato.
Juntas de dessolidarização, movimentação e estrutural devem ser trazidas até a superfície do revestimento e preenchidas com material deformável (por exemplo, produtos a base de polietileno ou poliuretano expandido) e em seguida vedada com selante flexível;
Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, apliques de metais especiais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas e arranhadas durante a aplicação da argamassa;
Para aplicação de revestimentos sobre placas de Drywall, é importante verificar junto ao fabricante deste material, qual o peso suportado por m² na estrutura das placas, evitando deslocamentos por excesso de peso.
Detalhes sobre o projeto de revestimento devem ser discutidos com o projetista.

PREPARAÇÃO DA BASE

Assentamento Convencional

O assentamento do revestimento, só deve ser feito depois de 14 dias de cura da base, conforme indicam as Normas: NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755.

A superfície da base deve ser áspera e não deve ter nata de cimento, umidade, manchas de ferrugem, gordura, eflorescência, restos de desmoldante das fôrmas, pó e bolor. Fazer a limpeza com escova de aço e lavar com jatos de alta pressão para retirar qualquer tipo de sujeira antes do assentamento.

Problemas de planicidade, impermeabilização, fissuras e resistência devem ser corrigidos com 72 horas antes do assentamento.

A absorção da base deve ser avaliada antes do assentamento borrifando água na superfície. Se a água for absorvida em menos de 60 segundos haverá perda de aderência. Neste caso e quando o local estiver sujeito ao sol e vento, deve-se umedecer a base, mas sem encharcar.

Assentamento de Sobreposição

Avaliar a planicidade da base a ser recoberta, verificar se as peças antigas estão bem coladas. Se algumas das peças estiverem soltas, devem ser recolocadas com a própria argamassa 24 horas antes do início do assentamento de sobreposição.

Planejar que as novas peças sejam colocadas em posição diferente da antiga, de forma que as juntas antigas e novas não fiquem sobrepostas.

Para sobreposição em pisos de granilite, granitina, cimento queimado e pisos encerados, realizar tratamento com lixamento mecânico para tornar a superfície áspera e rugosa para facilitar a aderência da argamassa colante.

Retirar qualquer tipo de sujeira que possa prejudicar a aderência da argamassa colante utilizando-se de produtos de limpeza específicos para cada tipologia, (por exemplo: gordura, óleo, pó, tinta, etc), finalizando com a utilização do detergente pós obra e removendo todo o resíduo do agente químico com água em abundância, 48 horas antes do assentamento das peças. Para sobreposição em paredes, após a limpeza da base a ser assentada, utilizar régua de apoio para conter o deslizamento das peças. O tempo de retirada da régua de apoio é de 48 a 72 horas.

MISTURA

Em um recipiente de plástico ou metal limpo e seco, misturar preferencialmente de forma mecânica, todo o conteúdo da embalagem: 15,2 kg do componente A (pó) mais 4,8 litros do componente B (líquido) até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos secos. Trabalhar com o produto ao abrigo de sol, do vento e da chuva, para não interferir no tempo de pote da massa. **NUNCA ADICIONAR ÁGUA À MISTURA E NUNCA FRACIONAR O CONTEÚDO DA EMBALAGEM.** Deixar a massa descansar por 10 minutos. Misturar novamente e aplicar com desempenadeira dentada adequada.

APLICAÇÃO

Estender a argamassa sobre a base, com o lado liso da desempenadeira e em seguida passar o lado denteado em ângulo de 60° para formar os cordões de assentamento. Em assentamento onde a necessidade de executar a técnica de dupla camada, aplicar argamassa também no verso da peça, e assentá-las de forma que os cordões fiquem paralelos aos cordões estendidos na base.

Devolver a argamassa aderida na desempenadeira ao recipiente, misturar SEM ADICIONAR ÁGUA e utilizar novamente.

Colocar a peça pouco antes da posição final e arrastá-la até a posição desejada, apertar com as mãos e bater levemente com martelo de borracha, pressionando de forma uniforme as peças sobre os cordões da argamassa.

Porcelanatos Finos: recomenda-se utilizar ventosa em peças de grandes formatos para facilitar o deslize da peça.

Assentar o revestimento somente sobre os cordões de argamassa úmida, e pegajosa. Durante o assentamento, retirar algumas peças e verificar o verso. Quanto mais argamassa impregnada no substrato e no tardo da peça, melhor será a aderência. Limpar as juntas após o assentamento das peças removendo o excesso de argamassa para facilitar o rejuntamento. Proteger a área do sol, chuva e vento por 72 horas.

Para limpeza final do assentamento, verificar o tempo de liberação do rejuntamento utilizado, caso não conste essa informação, respeitar o prazo mínimo de 7 dias do rejuntamento, utilizar detergente desincrustante alcalino.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

ParexGroup Indústria e Comércio de Argamassas Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

www.portokollpremium.com.br



Ficha Técnica de Produto

PortoKoll PREMIUM® Bicomponente Rápida

Agosto 2024, Versão 01.03

02171010200000536

PortoKollPREMIUMBicomponenteRápida-pt-BRPORTO-(08-2024)-1-3.pdf