

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® Fleece-70 BR

Estruturante de poliéster para reforço de impermeabilização com Sikafill® Reflex Pro e Sikalastic®-612

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaFleece-70 BR é um feltro concebido para ser utilizado como estruturante de reforço para sistemas de impermeabilização com membranas líquidas Sikafill® Reflex Pro e Sikalastic®- 612.

USOS

- Como reforço para impermeabilização de coberturas expostas com membrana líquida Sikafill® Reflex Pro e Sikalastic®- 612;
- Como reforço para detalhes da impermeabilização como ralos, tubulações, cantos, e outros do sistema de impermeabilização com a Sikafill® Reflex Pro e Sikalastic®- 612;
- Para construções novas e reformas;

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil e rápida aplicação na superfície e nos detalhes;
- Testado e aprovado para utilização com o sistema Sikafill® Reflex Pro e Sikalastic®- 612;
- Garante a correta espessura da membrana líquida;
- Adaptável a todo tipo de geometria e seções;

DADOS DO PRODUTO

Embalagem	Rolos de 75m ² (1,50 x 50 m)
Aspecto / Cor	Branco
Prazo de validade	Indefinido
Condições de estocagem	Armazenar nas embalagens originais e intactas, em condições secas, bem ventiladas e protegidos da exposição direta ao sol, manter em local seco e sobre pallets de madeira.
Massa por unidade de área	70g/m ²

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema

Sikalastic®-612

Aplicar uma quantidade suficiente de Sikalastic®-612 com rolo ou pincel que permita embeber totalmente o estruturante.

Praticamente 60 % do consumo total do material deve ser aplicado sob o estruturante, para assegurar que este fique totalmente embebido.

Rolar o Sikalastic®Fleece-70BR de forma a que não permaneçam bolhas ou rugas.

Aplicar posteriormente a próxima camada de Sikalastic®-612 para atingir a espessura total da membrana de impermeabilização.

As sobreposições de Sikalastic®Fleece-70 BR devem ser de no mínimo 5 cm.

Nos limites e sobre outras membranas a sobreposição utilizada deve ser de no mínimo 10 cm.

Sikafill® Reflex Pro

Aplicar uma quantidade suficiente de Sikafill® Reflex Pro com rolo ou pincel que permita embeber totalmente o estruturante.

Aproximadamente 60 % do consumo total do material deve ser aplicado sob o estruturante, para assegurar que este fique totalmente embebido.

Rolar o Sikalastic®Fleece-70BR de forma a que não permaneçam bolhas ou rugas.

Aplicar posteriormente as próximas camadas de Sikafill® Reflex Pro para que seja atingida a espessura total da membrana de impermeabilização em projeto.

As sobreposições de Sikalastic®Fleece-70 BR devem ser de no mínimo 5 cm.

Nos limites e sobre outras membranas a sobreposição utilizada deve ser de no mínimo 10 cm.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente

+8 °C min. / +35 °C máx
80 % de umidade relativa do ar máxima.

Temperatura do substrato

+8 °C min. / +35 °C máx

LIMITAÇÕES

Sikalastic®Fleece 70BR foi concebido para ser utilizado como estruturante das membranas líquidas Sikalastic®-612 e Sikafill® Reflex Pro

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-

cente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma impre-

visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sika® Fleece-70 BR
Agosto 2018, Versão 01.01
020915952000000008

SikaFleece-70BR-pt-BR-(08-2018)-1-1.pdf