

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaTard® R

Aditivo retardador de pega

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaTard® R é um aditivo líquido que permite controlar a hidratação do cimento.

SikaTard® R retarda e estabiliza argamassas de cimento e areia e concretos.

USOS

SikaTard® R permite a produção de argamassa estabilizadas. É principalmente utilizado nas seguintes aplicações:

- Vasta gama de aplicações onde há necessidade em obter retardo na hidratação do cimento, aplicados para estabilização da argamassa ou concreto.
- Em conjunto com a linha Sikanol® é possível obter argamassas para assentamento e/ou revestimentos.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Solução de polissacarídeos em meio aquoso
Embalagem	Tambor de 200 litros, Containeres de 1000 litros e Granel.
Aspecto / Cor	Líquido castanho.
Prazo de validade	Validade de 12 meses nas embalagens originais e intactas, com o selo original, estocado na temperatura entre +5°C e +35°C.
Condições de estocagem	Protegido do frio e da ação direta do sol.
Densidade	1,12 ± 0,02 kg/l
Valor do pH	8,0 ± 1,0

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Dosagem recomendada	De 0,5% a 1,5% sobre o peso do cimento (de 500 a 1500g para cada 100 kg de cimento Portland). A dosagem ótima deverá ser determinada através de ensaios experimentais com o traço e os materiais da obra, podendo a mesma está fora da faixa indicativa acima.
---------------------	---

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

SikaTard® R retarda e estabiliza a hidratação do cimento.

- Permite forte retardo e estabilização para promover longo período com a argamassa e/ou concreto trabalhável;
- Retarda a pega da argamassa, porém perde este efeito com o contato da argamassa com um substrato absorvente pois há uma migração da umidade e evaporação para o ambiente e a argamassa inicia o processo de hidratação normalmente;
- Proporciona maiores resistências finais.

CERTIFICADOS / NORMAS

Atende aos requisitos da ABNT NBR 11.768/ 2011

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-

lização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

SikaTard® R

Agosto 2018, Versão 01.01
021302011000000253

SikaTardR-pt-BR-(08-2018)-1-1.pdf