

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® Antisol®-201

(anteriormente MKure 201)

AGENTE DE CURA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO

Sika® Antisol®-201 é um composto líquido, à base de parafina emulsionada em água, que auxilia na cura de concretos e argamassas.

Sika® Antisol®-201 é aplicado sobre a superfície do concreto fresco formando uma película contínua, flexível e de coloração branca que além de evitar a evaporação brusca da água de amassamento do concreto permite identificar a área onde o produto foi aplicado. Desta maneira o concreto completa seu processo de cura na presença da maior umidade possível para correta hidratação das partículas de cimento Portland.

USOS

Sika® Antisol®-201 é recomendado para uso em:

- Elementos com grandes áreas superficiais expostas;
- Pavimentos;
- Pisos e lajes de concreto;
- Grouts aplicados em bases de equipamentos.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Sika® Antisol®-201 fornece as seguintes vantagens:

- Fácil aplicação;
- Protege o concreto fresco em climas extremos (elevada temperatura e baixa umidade relativa do ar);
- Permite melhor hidratação do cimento;
- Evita a necessidade de utilização de panos úmidos, sacos plásticos na superfície do concreto fresco para promover a cura do concreto;
- Reduz a geração de fissuras por retração plástica;
- Reduz a retração plástica do concreto;
- Colabora com o desenvolvimento de maiores resistências mecânicas no concreto endurecido que compõe o elemento, inclusive à abrasão;
- Aumenta a durabilidade do concreto.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Parafina emulsionada em meio aquoso
Embalagem	Tambor 200L
Aspecto / Cor	Líquido branco
Prazo de validade	12 meses após a data de fabricação, se estocado apropriadamente nas embalagens originais e intactas
Condições de estocagem	Armazenar em local seco em temperaturas entre 5°C e 35°C, protegido da luz direta do sol e do gelo.
Densidade	1,00 ± 0,02 Kg/L
Teor de sólidos	10,5 ± 1,0
Viscosidade	<50 cps

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	O consumo depende da textura superficial do concreto. Os consumos sugerido é de no mínimo 200 mL/m ² ou 200 g/m ² .
Equipamento	Lave todos os equipamentos com água ou querosene imediatamente após a utilização.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha com dados de segurança (FDS). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FDS. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

A membrana de cura Sika® Antisol®-201 deve ser aspergida sobre a superfície de concreto após o acabamento final ou tão logo perca o brilho superficial relativo à umidade superficial do concreto. Um filme fino de Sika® Antisol®-201 é aplicado sobre toda a superfície utilizando-se um pulverizador manual ou mecânico. Para grandes áreas recomenda-se a aplicação com equipamentos automáticos.

Importante

O filme residual deve ser removido antes da aplicação de qualquer tipo de argamassa, revestimento ou pintura. Após a aplicação a área tratada deve ser protegida da chuva por no mínimo 3 horas.

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byington,

1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sika® Antisol®-201

Fevereiro 2026, Versão 01.01

021405031000229687

SikaAntisol-201-pt-BR-(02-2026)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

