

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Ligamax Gold Total Super

Rejuntamento cimentício de alta aditivação

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ligamax Gold Total Super é um produto com tecnologia Adimax® de alta aditivação que confere desempenho superior em flexibilidade, aderência, resistência e durabilidade. Possui baixa absorção de água e textura lisa e fina. Este produto cumpre os requisitos da ABNT NBR 14992 para a classificação Tipo II.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Tecnologia Adimax - alta aditivação, aderência e durabilidade
- Textura fina e lisa
- Flexível
- Juntas de 1 a 10 mm

USOS

- Para rejuntar todos os tipos de revestimentos cerâmicos e porcelanatos, além de peças especiais que possuem juntas falsas e que imitam tijolos à vista
- Pisos e paredes de áreas internas, externas e fachadas
- Juntas de 1 a 10 mm

DADOS DO PRODUTO

Base química	É formulado à base de cimento Portland, calcário selecionado, cargas minerais, pigmentos inorgânicos e aditivos especiais que conferem flexibilidade, menor absorção de água e proteção do rejunte.
Embalagem	Saco de 1,5 kg
Prazo de validade	Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 24 meses após a data de fabricação que consta na embalagem.
Condições de estocagem	Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura.
Aspecto / Cor	Pó / Diversos

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE TOTAL SUPER (kg/m²)											
Tamanho da cerâmica			Largura das juntas (mm)								
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	6	0,46	0,91	1,37	1,82	2,28	2,74	3,19	3,65	4,10
8	8	6	0,30	0,61	0,91	1,22	1,52	1,82	2,13	2,43	2,74
10	10	6	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,25	1,46	1,67	1,88
20	120	11	0,12	0,24	0,37	0,49	0,61	0,73	0,85	0,98	1,10
30	30	8	0,10	0,21	0,31	0,41	0,51	0,62	0,72	0,82	0,92
30	40	7	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,58	0,65
30	120	11	0,09	0,17	0,26	0,35	0,44	0,52	0,61	0,70	0,78
34	45	8	0,08	0,16	0,24	0,32	0,41	0,49	0,57	0,65	0,73
45	45	9	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,57	0,65
50	50	9	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,52	0,58
60	60	10	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54
60	90	11	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50
60	120	11	0,05	0,10	0,16	0,21	0,26	0,31	0,37	0,42	0,47
80	80	11	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
90	90	11	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,33	0,37	0,42

Esta tabela é referencial, pois o consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

Temperatura do substrato

Mín. de 10°C / Máx. de 30°C

Pot life

1h30 (Não utilizar o rejuntamento após 1h30 da mistura)

Tempo de cura

Tráfego Leve

7 dias após rejuntamento

Tráfego intenso

14 dias após rejuntamento

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

Não usar:

- Em piscinas;
- No preenchimento de juntas de dessolidarização, dilatação, movimentação ou estrutural;
- Em superfícies expostas à alta temperatura, ácidos, bases e solventes químicos;

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local

adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

- Umidade da base, técnicas de acabamento, sujeira nas juntas, excesso de água na mistura, desigualdade na secagem e presença de esmalte nas bordas dos revestimentos, prejudicam o acabamento e provocam variação da tonalidade e resistência do produto final.
- Este produto contém pigmentos que podem manchar as superfícies. Em revestimentos porosos, com esmalte rústico, ou peças de alta absorção, recomenda-se o uso de rejuntamento de cor semelhante à da peça, para evitar manchas. Em caso de cores contrastantes à da peça, realizar teste prévio em uma pequena área para avaliar o resultado final.
- Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade do produto e da peça, realizar teste prévio ou consultar o fabricante da peça, pois o produto pode riscar a superfície da peça.

IMPORTANTE

- Adicionar a quantidade de água descrita na embalagem, pois caso contrário, a cor do rejuntamento poderá alterar após a secagem.
- Aplicar o rejuntamento de acordo com o tempo indicado na embalagem da argamassa colante utilizada. Caso não conste esta informação na embalagem, respeitar o prazo mínimo de 72 horas após o assentamento.

- Não realizar o acabamento após o início do tempo de pega, para não comprometer a resistência final do produto.
- Recomenda-se rejuntar toda a área de uma só vez para evitar secagem desigual do produto e comprometer o acabamento.

PREPARAÇÃO DA BASE

- Recomenda-se limpar as juntas enquanto a argamassa colante ainda estiver fresca. Este procedimento facilita o rejuntamento.
- A profundidade da junta pode danificar o acabamento do produto. Recomenda-se realizar um teste prévio em uma pequena área para verificar a qualidade do acabamento.
- Não aplicar o rejuntamento sobre base e argamassa colante ainda úmida, pois a água migra para a superfície, gerando perda de aderência e manchas no rejunte.
- Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, apliques de metais especiais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas e arranhadas durante a aplicação.
- Molhar levemente a superfície do revestimento com água limpa antes de rejuntar, para facilitar a aplicação e deixar as peças limpas. Em condições extremas (altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e vento forte) é necessário molhar as juntas com água, mas sem encharcar, para garantir a aderência do produto.
- Limpar as juntas retirando qualquer tipo de sujeira (poeira, graxa, tinta e excesso de argamassa).

MISTURA

Em recipiente de plástico ou metal limpo e seco, misturar o produto de forma manual ou mecânica com água limpa até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos secos. Trabalhar com o produto ao abrigo do sol, vento e chuva. Não adicionar nenhum componente além de água.

Unidade	Produto	Quantidade de Pó	Quantidade de Água	Variação de água permitida
Itupeva - SP	Total Super	1,5 Kg	420 ml	± 9 ml
Joinville - SC	Total Super	1,5 Kg	412 ml	± 9 ml
Itaboraí - RJ	Total Super	1,5 Kg	465 ml	± 9 ml
Nova Santa Rita - RS	Total Super	1,5 Kg	412 ml	± 9 ml

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Bygton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Ligamax Gold Total Super
Novembro 2022, Versão 01.01
021720100000000135

APLICAÇÃO

- Aplicar o rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica em movimentos contínuos de vaie-ven no sentido diagonal (aprox. 45º) das juntas, pressionando a massa nas juntas até que fiquem no nível da borda do revestimento. Em pedras naturais, a aplicação deve ser feita somente nas juntas, de modo a não espalhar o produto sobre a peça.
- Entre 15 a 30 minutos, com o auxílio de esponja umedecida em água limpa, executar o acabamento com movimentos circulares. Trocar constantemente a água durante essa operação, mantendo a esponja sempre limpa.
- Após 12 horas da aplicação, limpar somente a superfície do revestimento com pano levemente úmido para remover os resíduos de produto sobre o revestimento.
- Para a limpeza final de obra, após 7 dias do rejuntamento, usar LigamaxGold® Limpeza Pós Obra.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Parex® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

LigamaxGoldTotalSuper-pt-BRPAREX-(11-2022)-1-1.pdf

