BUILDING TRUST

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Qualimassa Assentamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Qualimassa Assentamento é uma argamassa industrializada, altamente aditivada e de superior desempenho. Suas propriedades conferem excelente coesão para excução de alvenaria de vedação.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Excelente coesão
Excelente consistência
Fácil aplicação

USOS

Para o assentamento de tijolos, blocos sílico-calcários, blocos cerâmicos e de concreto.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Cimento Portland, filer carbonático, areia beneficiada isenta de sais com granulometria controlada e aditivos especiais.
Embalagem	Saco de 50 Kg
Aspecto / Cor	Pó / Cinza
Prazo de validade	90 dias a partir da data de fabricação indicada na embalagem.
Condições de estocagem	Armazenar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 15 sacos de altura.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	17kg /m²	com uso de paleta.
	27 kg/m²	com uso de colher de pedreiro.
	O consumo pode variar de acordo com o tipo de ferramentas utilizadas, tipo e condições da base.	
Rendimento	O saco de 50 kg rende 2,9 m²	com uso de paleta.
	O saco de 50 kg rende 1,85 m²	com uso de colher de pedreiro.
	O rendimento pode variar de acordo com o tipo de ferramentas utilizadas, tipo e condições da base.	
Pot life	Não utilizar a argamassa após 90 minutos da mistura	

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Classificação ABNT NBR 13281

Requisito	Método de ensaio	Classificação
Densidade de massa no estado fresco (kg/m³)	NBR 13278/05	DF3
Resistência à compressão (MPa)	NBR 13279/05	AAV

LIMITAÇÕES

Não utilizar como argamassa de revestimento ou contrapiso.
Não utilizar em assentamento de elementos de alvenaria estrutural.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

Tijolos maciços ou blocos cerâmicos com alta absorção deverão ser previamente molhados.

MISTURA

Recomendamos a mistura do produto com 8 litros de água limpa para cada 50 kg em argamassadeira de eixo horizontal por aproximadamente 2 minutos até obter uma massa homogênea, firme e sem grumos secos. Misturador de eixo vertical (ex: betoneira) não proporcionam bons resultados para mistura.
Não adicione nenhum componente além de água.
Para não interferir no tempo de pote da argamassa recomenda-se trabalhar com o produto ao abrigo do sol,vento e chuva.
Deixar a massa descansar por 15 minutos, em seguida remisturar o produto e iniciar aplicação.

APLICAÇÃO

Utilizando uma colher de pedreiro ou paleta, aplicar o produto sobre a base, realizando um colchão variando entre 1 a 2 cm e fixar o bloco de forma que fique alinhado, no prumo e esquadro ideal.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Produto endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com