

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## SikaWall®-101 Reboco Pronto

Argamassa de revestimento de parede e assentamento de alvenaria

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-101 Reboco Pronto é uma argamassa multiuso indicada para revestir paredes internas, externas e fachadas e para o assentamento de elementos de alvenaria estrutural.

## USOS

- Interno e externo
- Fachadas
- Superfícies de concreto chapiscadas
- Alvenaria de blocos de concreto e cerâmico chapiscadas

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil de aplicar
- Elevada aderência
- Maior produtividade
- Baixo desperdício

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Cimento Portland, areia beneficiada isenta de sais com granulometria controlada e aditivos químicos especiais.
Embalagem	Saco com 20 kg
Prazo de validade	A validade é de 12 meses após da data de fabricação impressa na embalagem.
Condições de estocagem	Conservar na embalagem original, em local seco, ao abrigo da chuva, do sol e do calor, sobre paletes e pilhas com altura máxima de 1,5 metros.
Aspecto / Cor	Pó/ Cinza

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Proporção da mistura	Revestimento: 4 litros/saco com variação de +/- 200 ml Assentamento: 3,2 litros/ saco com variação de +/- 200 ml
Consumo	Revestimento: 1,7 kg/mm/m <sup>2</sup> Assentamento: 27 kg/m <sup>2</sup>
Espessura da camada	Mín. 10 mm / Máx. 30 mm
Temperatura ambiente	Mín. 10°C / Máx. 30°C
Temperatura do substrato	Mín. 10°C / Máx. 30°C

## VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

## LIMITAÇÕES

- Assentamento de elementos de alvenaria com função estrutural com resistência abaixo de 7 Mpa;
- Não aplicar sobre superfícies metálicas, de madeira e revestimento orgânicos.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deverá estar perfeitamente limpa, isenta de óleos, graxas, pó, restos de pintura, nata de cimento, materiais soltos, etc, sem qualquer tipo de incrustação que prejudique a perfeita aderência do Sikawall® -100 Reboco Pronto no substrato.
- Saturar o substrato sem deixar empoçamento de água sobre a superfície, apresentando a condição de saturada e seca. Proteger peças de alumínio, pois o produto pode causar manchas.

### MISTURA

- Em recipiente limpo e seco, misturar a argamassa em pó com água limpa até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos secos. Misturar manualmente ou com hélice de mistura acoplada a uma furadeira de baixa rotação (400 a 500 rpm).
- Trabalhar com o produto ao abrigo de sol, vento e chuva, para não interferir no tempo de pote da massa e dependendo da temperatura ambiente e da

consistência desejada. Não fracionar as embalagens.

- Deixar a massa descansar por 5 minutos. Misturar novamente e iniciar a aplicação conforme recomendado. **NUNCA ADICIONAR MAIS ÁGUA.**

### APLICAÇÃO

- Os materiais de acabamento e peças de alumínio ou madeira podem ser danificados em contato com o produto, portanto, devem ser protegidos antes da aplicação;
- O produto deve ser aplicado após no máximo 90 minutos à adição de água;
- A aplicação do produto poderá ser feita com colher de pedreiro, desempenadeira lisa de aço ou PVC diretamente sobre a superfície da base a ser revestida; Os materiais de acabamento e peças de alumínio ou madeira podem ser danificados, portanto, devem ser protegidos;
- Em regiões com acúmulo de tensões, como quinas de janelas e regiões de transição entre a laje de concreto e alvenaria, se faz necessário o uso do reforço de tela de fibra de vidro álcali resistente como Sika-wall®- 9010 Tela de Reforço.
- As aplicações acima da espessura máxima de 30 mm devem ser realizadas em camadas de 30 mm com instalação de estruturantes entre as camadas;
- O acabamento pode ser desempenado ou sarrafeado e, deve ser efetuado com no mínimo 1h30 após a aplicação. O tempo de depuxamento da argamassa dependerá das condições climáticas do local de aplicação.
- Em caso de situações não citadas acima, entre em contato com o departamento técnico da Sika.

### LIMPEZA

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para

um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

**Sika S.A.**

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,  
1525  
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP  
Fone: 0800 703 7340  
bra.sika.com



**Ficha Técnica de Produto**  
**SikaWall®-101 Reboco Pronto**  
Julho 2022, Versão 01.01  
021820101000000171

SikaWall-101RebocoPronto-pt-BR-(07-2022)-1-1.pdf