

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

# PortoKoll® Multiuso 7 em 1

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PortoKoll® Multiuso 7 em 1 é uma argamassa desenvolvida para assentamento convencional e sobreposição de revestimentos para diversos tipos de aplicações e ambientes. Este produto é industrializado e classificado como ACII.

### USOS

Assentamento de porcelanato, cerâmica, pastilhas e pedras naturais escuras;  
Assentamento convencional em piso interno, parede, drywall e piso externo 160x160cm;  
Assentamento em parede externa de churrasqueira e pisos aquecidos;  
Assentamento de 60x60cm em fachadas até 6 metros de altura;  
Sobreposição interna 160x160cm para piso e paredes e piso externo;  
Piscinas residenciais de água fria.

### DADOS DO PRODUTO

<b>Base química</b>	Cimento Portland, agregados minerais selecionados e aditivos químicos.
<b>Embalagem</b>	Sacos de 20 kg
<b>Aspecto / Cor</b>	Pó / Cinza.
<b>Prazo de validade</b>	Se armazenado de acordo com as instruções abaixo, a validade do produto é de 12 meses após a data de fabricação constada na embalagem.
<b>Condições de estocagem</b>	Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura.

### DADOS TÉCNICOS

### CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Fácil aplicação, macia ao misturar;  
Grandes formatos;  
Conceito de múltiplas aplicações;  
Excelente aderência;  
Liberação rápida.

### CERTIFICADOS / NORMAS

ABNT NBR 14.081-1/2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - Parte 1 Requisitos

ABNT NBR 13755/17 - Revestimentos cerâmicos de fachadas e paredes externas com utilização de argamassa colante - Projeto, execução, inspeção e aceitação - Procedimento

**Resistência adesiva à tração**

Classificação normativa conforme NBR 14.081	
Tempo em aberto	≥ 20 min
Resistência de aderência de cura normal (desempenho em ambientes internos)	≥ 0,5 MPa
Resistência de aderência de cura submersa (desempenho em ambiente com umidade constante)	≥ 0,5 MPa
Resistência de aderência de cura em estufa (desempenho em ambientes externos)	≥ 0,5 MPa

**INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO****Consumo**

Formato do revestimento (cm <sup>2</sup> )	Formato dos dentes da desempenadeira (mm)	Consumo aproximado (kg/m <sup>2</sup> )	
		Camada única	Camada Dupla
Até 400	6x6x6	4 a 5	5 a 6
	8x8x8	5 a 6	6 a 8
Maior que 400	8x8x8	5 a 6	6 a 8
	10x10x10	6 a 8	8 a 10
	Semicircular 10mm	6 a 8	8 a 10

O consumo pode variar de acordo com o tipo de desempenadeira utilizada e as condições da base.

**Temperatura ambiente**

Min 5°C / Max 40°C

**Temperatura do substrato**

Min 5°C / Max 30°C

Em temperaturas superiores a 30°C, deve ser feito o resfriamento prévio da base para diminuir sua temperatura a patamares adequados.

**Pot life**

2h30m (até 2 horas e 30 minutos após a mistura).

**Tempo de cura**

Para rejuntamento	24 horas, após a realização do assentamento
Para tráfego leve	2 dias, após a realização do assentamento
Para tráfego pesado	4 dias, após a realização do assentamento

**VALOR BASE DO PRODUTO**

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

**LIMITAÇÕES**

Para assentar peças de formatos maiores que os especificados;  
Em pedras naturais claras;  
Em pastilhas de vidro transparente;  
Em função técnica de impermeabilização;  
Em lazeiras, estufas e frigoríficos;  
Como sobreposição em ambientes externos;  
Sobre contrapiso ou emboço muito úmido (aguardar a

base secar para iniciar a aplicação);

Sobre base pouco firme;

Sobre base de madeira, vinil, metal, fibra de vidro, aglomerado, pinturas e placa cimentícia.

**ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA**

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de

**Ficha Técnica de Produto**

PortoKoll® Multiuso 7 em 1  
Outubro 2025, Versão 01.01  
021710102000243192

ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

A aderência da Argamassa Colante ao revestimento é prejudicada devido a qualquer tipo de sujeira no tardo (verso) das peças.

É importante retirar restos de engobe pulverulento, desmoldante, óleo e pó que estejam aderidos nas peças;

No assentamento de pastilhas com formatos abaixo de 4,5 x 4,5 cm, é essencial a boa limpeza das juntas, a fim de eliminar restos de argamassa, de forma que possa garantir que o rejuntamento não seja prejudicado.

Quando o desgaste dos dentes da desempenadeira for superior a 1 mm na altura, deve ser substituída;

A utilização de camada dupla é obrigatória no assentamento de revestimentos com área acima de 900 cm<sup>2</sup> quando aplicadas em pisos e paredes de ambientes internos e externos;

Na aplicação de revestimentos em fachadas, a utilização de camada dupla é obrigatória para peças com área acima de 400cm<sup>2</sup>. Para estas aplicações, recomenda-se o uso de desempenadeira de raio 10 mm para minimizar falhas no preenchimento entre a peça e o substrato.

Juntas de dessolidarização, movimentação e estrutural devem ser trazidas até a superfície do revestimento e preenchidas com material deformável (por exemplo, produtos a base de polietileno ou poliuretano expandido) e em seguida vedada com selante flexível;

Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, apliques de metais especiais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas e arranhadas durante a aplicação da argamassa;

Para aplicação de revestimentos sobre placas de Dry-wall, é importante verificar junto ao fabricante deste material, qual o peso suportado por m<sup>2</sup> na estrutura das placas, evitando deslocamentos por excesso de peso.

Detalhes sobre o projeto de revestimento devem ser discutidos com o projetista.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O assentamento do revestimento só deve ser feito depois de 14 dias de cura da base, conforme indicam as Normas: NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755.

A superfície da base deve ser áspera e não deve ter nata de cimento, umidade, manchas de ferrugem, gordura, eflorescência, restos de desmoldante das fôrmas, pó e bolor.

Deve-se realizar limpeza com escova de aço e lavar com jatos de alta pressão para retirar qualquer tipo de

sujeira antes do assentamento.

Problemas de planicidade, impermeabilização, fissuras, e resistência devem ser corrigidos com 72 horas antes do assentamento.

A absorção da base deve ser avaliada antes do assentamento borrifando água na superfície. Se a água for absorvida em menos de 60 segundos haverá perda de aderência. Neste caso e quando o local estiver sujeito ao sol e ao vento, deve-se umedecer a base, mas sem encharcar.

### MISTURA

Em recipiente de plástico ou metal limpo e seco, misturar o produto de forma manual ou preferencialmente de forma mecânica com água limpa até formar uma assa pastosa, firme e sem grumos secos. Abaixo tabela com a quantidade de água de amassamento do produto.

Pó	Água (l)	Varição de água	Unidade/Fábrica
20 kg	4,6	± 200 ml	Itupeva -SP
	4,4		Itaboraí- RJ
	4,4		Joinville – SC
	4,6		Cravinhos – SP
	4,4		Goiânia - GO
	4,6		Simões Filho - BA
	4,4		Sarandi - PR
	4,4		Nova Santa Rita – RS
	4,4		Benevides - PA
	4,4		Paulista - PE

**NÃO ADICIONAR NENHUM COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA.** Deixar a massa descansar por 10 minutos. Misturar novamente e aplicar com desempenadeira adequada.

Para não interferir no tempo de pote da argamassa, aconselha-se trabalhar com o produto ao abrigo do sol, vento e chuva.

### APLICAÇÃO

Estender a argamassa sobre a base, com o lado liso da desempenadeira e em seguida passar o lado denteado em ângulo de 60° para formar os cordões de assentamento. Em assentamento onde a necessidade de executar a técnica de dupla camada, aplicar argamassa também no verso da peça, e assentá-las de forma que os cordões fiquem paralelos aos cordões estendidos na base.

Devolver a argamassa aderida na desempenadeira ao recipiente, misturar SEM ADICIONAR ÁGUA e utilizar novamente. Colocar a peça pouco antes da posição final e arrastá-la até a posição desejada, apertar com as mãos e bater levemente com martelo de borracha, pressionando de forma uniforme as peças sobre os cordões da argamassa.

Assentar o revestimento somente sobre os cordões de argamassa úmida, e pegajosa. Durante o assentamento, retirar algumas peças e verificar o verso. Quanto mais argamassa impregnada no substrato e no tardo da peça, melhor será a aderência. Limpar as juntas após o assentamento das peças removendo o excesso de argamassa para facilitar o rejuntamento. Proteger a área do sol, chuva e vento por 72 horas. Para limpeza final da assentamento, verificar o tempo de liberação do rejuntamento utilizado, caso não conste essa informação, respeitar o prazo mínimo de 7 dias do rejuntamento, utilizar detergente desincrustante alcalino.

#### LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

#### Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,  
1525  
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP  
Fone: 0800 703 7340  
bra.sika.com



#### Ficha Técnica de Produto

PortoKoll® Multiuso 7 em 1  
Outubro 2025, Versão 01.01  
021710102000243192

PortoKollMultiuso7em1-pt-BR-(10-2025)-1-1.pdf