

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Qualimassa Chapisco para Concreto

Chapisco para estruturas de concreto.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Qualimassa Chapisco para Concreto é uma argamassa altamente aditivada e de superior desempenho. Suas propriedades lhe conferem excelente aderência, que proporciona uma perfeita ponte de aderência entre bases de baixa absorção (concreto, lajes mistas) e argamassa de revestimento.

USOS

Para bases de concreto de baixa absorção como: vigas, pilares, lajes mistas, paredes e fachadas;
Alvenaria de blocos de concreto, sílico-calcários ou concreto celular.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Altíssima aderência
Excelente consistência
Fácil aplicação

CERTIFICADOS / NORMAS

ABNT NBR 7200 - Execução de Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento

DADOS DO PRODUTO

Base química	Cimento Portland, filler carbonático, areia beneficiada isenta de sais com granulometria controlada e aditivos especiais.
Embalagem	Saco de 20 Kg
Aspecto / Cor	Pó / Cinza
Prazo de validade	90 dias a partir da data de fabricação indicada na embalagem.
Condições de estocagem	Armazenar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 15 sacos de altura.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	4 kg/m ² com desempenadeira de 6x6x6 mm O consumo pode variar de acordo com o tipo de ferramentas utilizadas, tipo e condições da base.
Rendimento	O saco de 20 kg rende 5 m ² com desempenadeira de 6x6x6 mm. O rendimento pode variar de acordo com o tipo de ferramentas utilizadas, tipo e condições da base.
Pot life	Não utilizar a argamassa após 90 minutos da mistura.
Tempo de cura	72 horas para aplicação do revestimento.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

Não aplicar sobre superfícies metálicas, de madeira e revestimento orgânicos.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha com dados de segurança (FDS). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FDS. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Recomenda-se que o reboco seja realizado em até 72 horas após a aplicação do produto, para que não haja impregnação de sujeira sobre o produto. Caso o produto esteja aplicado há muito tempo, realize o procedimento de limpeza com lavadora de pressão em leque, a uma distância aproximada de 60 cm e aguardar cerca de 48 horas para aplicação do emboço.

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

O substrato deve estar isento de contaminantes que possam prejudicar a aderência, tais como: nata de cimento, umidade e ferrugem, graxas, eflorescências, restos de desmoldante, pó, mofo, etc; Limpe com escova de aço e lave com jatos de alta pressão para remover qualquer tipo de sujeira antes da aplicação; Retire o excesso de argamassa dos blocos, pontas de ferro, restos de formas, bem como todo e qualquer material que possa comprometer a aplicação do produto.

MISTURA

Recomendamos a mistura do produto, limitada a 3 sacos de 20kg por batelada, com água limpa, conforme tabela abaixo, em argamassadeira de eixo horizontal ou misturador mecânico com hélice acoplada, por aproximadamente 5 minutos, até obter uma massa homogênea, firme e sem grumos secos.

Misturador de eixo vertical (ex: betoneira) não proporcionam bons resultados para mistura.

Não adicione nenhum componente além de água. Para não interferir no tempo de pote da argamassa, recomenda-se trabalhar com o produto ao abrigo do sol, vento e chuva.

Deixar a massa descansar por 15 minutos, em seguida remisturar o produto e iniciar aplicação.

APLICAÇÃO

A aplicação do produto pode ser feita com o lado liso da desempenadeira de 6x6x6 mm, em seguida passar o lado dentado em ângulo de 60° para formar cordões.

Devolver a argamassa aderida na desempenadeira ao recipiente, remisturar e SEM ADICIONAR ÁGUA, utilizar novamente.

TRATAMENTO DE CURA

Sempre quando a aplicação for realizada sob incidência de alta temperatura (> 35°C) e baixa umidade relativa (<50%), a cura úmida é recomendada em intervalos de 2 horas por período de 4 horas.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso, pois produto curado só poderá ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou

por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,

1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Qualimassa Chapisco para Concreto

Outubro 2026, Versão 01.01

021820101000000177

QualimassaChapisco para Concreto-pt-BR-(10-2026)-1-1.pdf