

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaSeal[®]-423 Fita Multiuso

FITA ALUMINIZADA AUTOADESIVA MULTIUSO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaSeal[®]-423 Fita Multiuso é uma fita multiuso composta por cimento asfáltico enriquecido com polímeros e elastômeros. É aluminizada em uma das faces e autoaderente na outra.

USOS

SikaSeal[®]-423 Fita Multiuso - Desenvolvida para reparos em geral, proteção térmica e antirruído.

Em superfícies como: concreto, argamassa, madeira, fibrocimento, cerâmica, aço galvanizado, PVC, alumínio, entre outros.

Principais aplicações: Caixas de ar-condicionado, exaustores, rufos, calhas, toldos, telhas cerâmicas, galvanizadas, fibrocimento, baús de caminhão, tubulações, contêineres, entre outros.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Rapidez na execução;
- Fácil aplicação;
- Excelente aderência nas mais diversas superfícies;
- Alta resistência à intempérie;
- Reflete os raios solares;
- Flexível.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Cimento asfáltico de petróleo, polímeros elastomêros e alumínio.	
Embalagem	Rolos com 10 metros	
Prazo de validade	24 meses	
Condições de estocagem	Estocar nas embalagens originais, as quais devem estar fechadas e livres de danos, estocados na posição vertical, em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em temperaturas entre +5°C e +25°C	
Cor	Alumínio	
Dimensões	Dimensões do rolo (Largura x Comprimento)	Qtd de rolos / Caixa
	5cm x 10m	32
	10cm x 10m	16
	15cm x 10m	16
	20cm x 10m	8
	30cm x 10m	8
	50cm x 10m	1
	100cm x 10m	1

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	Entre +15°C e +35°C
Temperatura do substrato	Entre +15°C e +50°C

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

Os transpasses devem ter no mínimo 2,5 cm. Não aplique em tempo chuvoso. SikaSeal®-423 Fita Multiuso não tem resistência a chuvas de granizo. Não utilizar a SikaSeal®-423 Fita Multiuso em materiais à base de policarbonato, teflon e polietileno. Não utilizar a SikaSeal®-423 Fita Multiuso para aplicações submersas em água, outros líquidos. Não utilizar em condições expostas ao tráfego de veículos ou pessoas. Não utilizar a SikaSeal®-423 Fita Multiuso em locais sujeitos a pressão hidrostática negativa ou em reparos de tubulações. Não utilizar SikaSeal®-423 Fita Multiuso em temperatura ambiente abaixo de +15°C e temperatura do substrato superior a +50°C. Em temperaturas inferiores a +15°C, a fita e o substrato devem ser aquecidos antes e durante a aplicação com um equipamento de ar quente.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseado sem testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle.

SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ.

Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11- 8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA BASE

Limpe a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores e sem partículas soltas;

Se necessário, lave-a com hidrojateamento ou com uma escova de aço e água;

Cubra os parafusos com um manchão quadrado de 10cm x 10cm, corte parafusos com pontas sobrando; Antes de usar SikaSeal®-423 Fita Multiuso, faça a aplicação de uma demão de Sika® Multiseal Primer, principalmente em superfícies porosas, e espere o produto secar de 4 a 6 horas, dependendo das condições climáticas;

Quando utilizar SikaSeal®-423 Fita Multiuso como rufo ou calha em substrato de concreto, alvenaria ou argamassa, regularize a superfície com argamassa de cimento e areia - 1:3 em volume, sem cal e aditivada com adesivo Sika® Chapisco Plus, usando uma desempenadeira de madeira na regularização. Não alise com ferramenta metálica "Alisado queimado";

Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana; Nichos, falhas de concretagem, fissuras ou trincas faça os devidos reparos antes da aplicação;

A regularização deve estar curada por no mínimo 7 dias.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Corte a SikaSeal®-423 Fita Multiuso no comprimento apropriado para a aplicação. Remova o filme plástico e cole a SikaSeal®-423 Fita Multiuso sobre a superfície a ser tratada. Pressione a SikaSeal®-423 Fita Multiuso com o dedo polegar, com um rolo maciço ou com o cabo de uma espátula, garantindo que toda a fita fique bem aderida sobre a superfície tratada.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto
SikaSeal®-423 Fita Multiuso
Junho 2023, Versão 01.01
02051408000000103

SikaSeal-423FitaMultiuso-pt-BR-(06-2023)-1-1.pdf