

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaGrout[®]-9080 BR

(anteriormente MFlow 9080 BR)

Graute de elevada resistência para instalações “onshore” de torres de turbinas eólicas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaGrout[®]-9080 BR é um graute com retração compensada que quando misturado com água, fica homogêneo, fluido, bombeável e com elevadas resistências inicial e final. A partir da aplicação dos últimos e mais avançados modelos de empacotamento de partículas, aliados à nanotecnologia cimentícia foi possível o desenvolvimento de um graute com desempenho técnico superior, propriedades reológicas excepcionais e tempo em aberto elevado e exclusivo.

USOS

SikaGrout[®]-9080 BR foi especialmente formulado para aplicações e bombeamentos de grande porte para:

- Preenchimento de vazios em instalações de torres de turbinas eólicas “onshore”;
- Indicado como graute de alta resistência em torres de concreto pré-fabricado;
- Grauteamento sob condições adversas como por exemplo, em temperaturas inferiores a 2 °C ou superiores a 35 °C;
- Menor tempo de liberação para o avanço da montagem.

Entre em contato com nosso Departamento Técnico para obter mais informações sobre aplicações ou dimensões recomendadas e não mencionadas em esta ficha.

DADOS DO PRODUTO

Embalagem	SikaGrout [®] -9080 BR é fornecido em sacos de 20 kg.
Prazo de validade	12 meses a partir da data de produção.
Condições de estocagem	O produto deve ser armazenado na embalagem originalz, fechada e sem danos, mantidas em condições secas.
Densidade	Aproximadamente 2,30 gr/cm ³ (DIN 18555-2)

DADOS TÉCNICOS

Resistência à Compressão	Idade	MPa	(EN 12390-3)
	1 dia	≥ 40	
	7 dias	≥ 60	
	28 dias	≥ 75	
Classe de Resistência à Compressão		C60/75	
Resistência ao fogo	A1		(EN13501-1)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	1000 kg de pó rendem aproximadamente 490 litros de SikaGrout®-9080 BR misturado.
Espessura da camada	20 - 200 mm
Temperatura do Produto	+2 °C min. / +40 °C max.
Temperatura ambiente	+2 °C min. / +40 °C max.
Proporção da mistura	Aproximadamente 125 litros de água para 1000 kg de pó.
Temperatura do substrato	+2 °C min. / +40 °C max.
Pot life	≥ 90 minutos

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

OUTROS DOCUMENTOS

Sika Method Statement: SikaGrout®-9080 BR

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- O SikaGrout®-9080 BR foi especialmente formulado para uso em aplicações específicas. Como tal, o SikaGrout®-9080 BR deve ser instalado por aplicadores especializados e devidamente treinados;
- Não devem ser acrescentadas areias ou outros materiais que possam afetar as propriedades do produto;
- Procure obter recomendações de uso para qualquer aplicação não abordada nesta ficha técnica;
- Aplicações de SikaGrout® 9080 BR que serão expostas a condições de secagem muito severas (por exemplo, argamassas diretamente expostas a ventos fortes e/ou raios solares diretos) devem ser protegidas com um tecido úmido, filme plástico ou pela utilização dos agentes de cura SikaAntisol® indicados;
- A temperatura do material do graute, da água de mistura e dos elementos que entrarem em contato com o graute misturado deverá estar na faixa entre +2 °C e +35 °C. Para realizar o grauteamento em ambientes com temperaturas inferiores a +2 °C ou superiores a +35 °C, consulte o nosso departamento técnico;
- Quando o grauteamento for realizado em condições de baixa temperatura, armazene o SikaGrout® 9080 BR e a água de mistura em uma área aquecida. Quando o ambiente for quente, armazene os materiais em áreas resfriadas ou com ar condicionado.

EQUIPAMENTO

Tipo de Misturador	Misturadores planetários de ação forçada
Tempo de mistura	Aproximadamente 3 minutos
Método de Aplicação	Aplicação contínua

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

As ferramentas e equipamentos utilizados devem ser limpos com água imediatamente após o uso. Após a cura o material somente será removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

SikaGrout®-9080 BR

Setembro 2024, Versão 02.01

020201010010000529

SikaGrout-9080BR-pt-BR-(09-2024)-2-1.pdf