



SIKA
MARINE



THE
PROFESSIONAL'S
CHOICE

Sikaflex®-591

SELANTE MULTIUSO PARA O MERCADO NÁUTICO:

- Selante híbrido robusto e resistente ao mofo
- Compatível com metais não ferrosos
- Ideal para aplicações internas e externas
- Compatível com a maioria dos sistemas convencionais de pintura marítima

Sikaflex®-591

Sikaflex®-591 é baseado na tecnologia Silane Terminated Polymer (STP) da Sika. Com excelente resistência contra condições de intemperismo marítimo severo, pode ser usado para uma ampla gama de aplicações. É um selante náutico excepcional, perfeito para aplicações internas e externas, com excelente estabilidade a UV. Excede padrões ambientais e de segurança comuns e define uma nova referência ecológica.

Para aplicações específicas, consulte a Ficha Técnica ou o Serviço Técnico da Sika.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Excelente sobre pintura com a maioria das tintas 1C e 2C
- Aplicações internas e externas
- Ótima compatibilidade com metais não ferrosos (latão, bronze, cobre)
- Desempenho de intemperismo significativo
- Livre de isocianato, solventes, PVC, ftalatos e catalisadores de estanho
- Contém fungicida

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Vedações internas e externas
- Vedações de junta elásticas e resistentes à vibração
- Compatível com a maioria das tintas convencionais e primers náuticos
- Compatível com metais não ferrosos, cerâmicos e plásticos



Dados Típicos do Produto

| | |
|---|------------------------------|
| Base Química | Polímero Terminado em Silano |
| Mecanismo de cura | Cura por umidade |
| Densidade (não curado) | 1.5 kg/l |
| Propriedades de não escorramento | Muito boa |
| Temperatura de aplicação | 5 - 40°C |
| Tempo de pele ¹ | 25 minutos |
| Tempo em aberto ¹ | 20 minutos |
| Dureza Shore A | 45 |
| Prazo de validade (armazenamento abaixo de 25°C) | 12 meses |
| Cores Disponíveis | Branco e Preto |

¹⁾ Depois de 7 dias

Nossas Condições Gerais de Venda mais recentes se aplicam.
Consulte a Ficha Técnica antes de qualquer uso e processamento.



Atuação Responsável[®]
Compromisso com a sustentabilidade



SIKA S.A.
Av. Alberto J. Byington, 1525
Vila Menck, Osasco / SP
CEP 06276-000



www.sika.com.br

[/sikabrasil](https://sikabrasil.com.br)

[sika_brasil](https://sikabrasil.com.br)

BUILDING TRUST

