

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## SikaForce®-422 L7

Adesivo de montagem sem escorrimento

## DADOS TÍPICOS DO PRODUTO (PARA OUTROS VALORES VEJA FICHA DE SEGURANÇA)

Propriedades	Componente A SikaForce®-422 L7	Componente B SikaForce®-010 (antigo SikaForce®-7010)
Base química	Polióis	Isocianatos derivados
Cor (CQP001-1)	Bege	Marrom
	misturado	Bege
Mecanismo de cura	Poliadição	
Densidade (Não curado)	1,60 g/cm <sup>3</sup>	1,23 g/cm <sup>3</sup>
	misturado (calculado)	1,53 g/cm <sup>3</sup>
Teor de sólidos	100 %	100 %
Proporção de mistura	por volume 100 : 25 por peso 100 : 19	
Viscosidade (CQP029-4)	Reômetro, PP25, taxa de cisalhamento 10 s <sup>-1</sup> , d=0.5 mm	
	misturado	115 000 mPa·s <sup>A</sup> 45 000 mPa·s <sup>A</sup>
Temperatura de aplicação	15 – 30 °C	
Tempo de prensagem (CQP590-4)	1 MPa	20 minutos <sup>A</sup>
Dureza Shore D (CQP023-1 / ISO 48-4)	76 <sup>B</sup>	
Resistência ao cisalhamento (CQP546-1 / ISO 4587)	13 MPa <sup>B</sup>	
Prazo de validade	12 meses	9 meses

CQP = Procedimento Corporativo de Qualidade

<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % u.r.<sup>B)</sup> 12 semanas à 23 °C / 50 % u.r.

## DESCRIÇÃO

O SikaForce®-422 L7 é um adesivo de poliuretano bicomponente de alta viscosidade para montagem de painéis sanduiche e construções similares de diferentes materiais.

## BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Sem escorrimento
- Boa propriedade de preenchimento de vãos
- Livre de solvente

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

O SikaForce®-422 L7 é usado principalmente para montagem de perfis e construções de sanduiches de plástico reforçado com fibra de vidro, madeira, metal, materiais cerâmicos e materiais plásticos pré tratados.

Este produto é adequado apenas para usuários profissionais experientes. Testes com os substratos e condições reais devem ser realizadas para garantir a adesão e compatibilidade do material.

## MECANISMO DE CURA

A cura do SikaForce®-422 L7 ocorre pela reação química de dois componentes. Temperaturas mais altas aceleram e temperaturas mais baixas diminuem a velocidade do processo de cura.

## RESISTÊNCIA QUÍMICA

Em caso de exposição química ou térmica, realizar os testes relacionados ao projeto

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

### Preparação de Superfície

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de graxa, óleo, poeira e contaminantes. Após o processo de limpeza, um pré-tratamento físico ou químico deve ser requerido, dependendo da superfície e tipo do material. O tipo de pré-tratamento deve ser determinado por testes.

### Aplicação

O volume e o posicionamento do adesivo devem ser definidos de forma para que o vão seja suficientemente preenchido após a união das partes. A quantidade específica aplicada e a posição devem ser definidas por testes.

O procedimento para aplicação manual é a seguinte: Assegurar que o componente A está completamente homogeneizado para evitar qualquer sedimentação ou separação, tomando o cuidado para não agitar muito intensamente, pois isso pode introduzir ar dentro do produto. Adicionar o componente B na proporção específica e mexer rigorosamente, assegurando uma mistura homogênea à ser alcançada.

Aplicar antes de alcançar a metade do tempo de pot life e unir as partes dentro do tempo em aberto. Considerar que, se misturado em grandes quantidades, a reação exotérmica pode reduzir o pot life e o tempo em aberto significativamente.

Para aplicações automatizadas, contatar o departamento de engenharia de sistemas da Sika Indústria.

## Prensagem

Uma pressão de colagem adequada é necessária para obter um contato sem espaços vazios entre os substratos e o adesivo. A pressão específica é, entretanto, dependente do material do núcleo e deve ser determinada por testes. A pressão deve estar sempre abaixo

da resistência à compressão máxima do núcleo. Após iniciar o processo de prensagem, não libere a pressão até que o tempo de prensagem seja alcançado.

## Remoção

O SikaForce®-422 L7 não curado pode ser removido das ferramentas e dos equipamentos com o SikaForce®-096 (antigo SikaForce®-7260 Cleaner). Uma vez curado, o material pode ser removido apenas mecanicamente.

Mãos e peles expostas devem ser lavadas imediatamente usando lenços como o Sika® Cleaner-350H ou um outro limpador de mãos industrial e água.

Não use solventes na pele.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O SikaForce®-422 L7 deve ser mantido entre 10 °C e 30 °C em locais secos. Não expor à luz direta do sol e congelamento. Após a abertura das embalagens, o conteúdo tem que ser protegido contra umidade. A temperatura mínima durante o transporte é de -20 °C por no máximo 7 dias.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

As informações aqui contidas são oferecidas somente para orientações gerais. Recomendações para aplicações específicas estão disponíveis mediante solicitação junto ao departamento técnico da Sika indústria.

Cópias das seguintes publicações estão disponíveis mediante solicitação:

- FISPQ

## INFORMAÇÃO DE EMBALAGEM

Balde	25 Kg
-------	-------

## BASE DE DADOS DO PRODUTO

Todas as informações técnicas declaradas neste documento são baseadas em testes de laboratório. Dados vigentes medidos podem variar devido circunstâncias além do nosso controle.

## INFORMAÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e recomendação relacionada a transporte, manuseio, armazenamento e descarte de produtos químicos, usuários devem recorrer as Fichas de Segurança vigentes contendo dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados à segurança.

## AVISO LEGAL

As informações, e em particular as recomendações relativas à aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas com boa fé, baseadas no nosso conhecimento e experiência dos produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições locais são tantas, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para um uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida. O usuário do produto deve testar o produto para aplicação e fins pretendidos. Sika se reserva ao direito de mudar as propriedades de seus produtos. Os direitos de propriedades de terceiros devem ser observados. Todos os pedidos de compra estão sujeitos às nossas condições gerais de venda e entrega. Os usuários devem sempre ter como referência as versões mais recentes das Fichas Técnicas de Produtos cujas cópias serão fornecidas mediante consulta.

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaForce®-422 L7  
Versão 03.02 (06 - 2023), pt\_BR  
012104544220001010

## Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Bygigon,  
1525  
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP  
Fone: 0800 703 7340  
bra.sika.com

