

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaWall®-130 Reboco Pronto

Argamassa de revestimento para nivelamento de paredes

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-130 Reboco Pronto é uma argamassa cimentícia, polimérica, monocomponente de consistência pastosa. Indicada para aplicação direta em blocos (cerâmicos e concreto) e tijolo comum, substituindo as argamassas tradicionais. É fornecido pronto para o uso, bastando adicionar água na dosagem indicada.

USOS

Para revestimento e nivelamento de paredes internas, previamente à aplicação de massa corrida e/ou pintura.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Reduz o tempo em obra, visto que se pode entrar com massa corrida ou pintura em tempo menor que as argamassas tradicionais;
- Alto rendimento na aplicação;
- Mínimo de desperdício;
- Todos os pontos anteriores traduzem em menores custos de mão de obra comparativamente com as argamassas tradicionais;
- Baixa retração;
- Dispensa a utilização de chapisco.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais.
Embalagem	Saco de 25 kg.
Aspecto / Cor	Leve e tixotrópica. Cinza.
Prazo de validade	6 meses a partir da data de produção.
Condições de estocagem	Armazenar na embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e em condição seca.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Proporção da mistura	5,5 litros de água / saco de 25 kg
Consumo	17 kg / m ² / cm de espessura
Espessura da camada	Espessura mínima de 5 mm e 15 mm no máximo por camada, podendo chegar a 30 mm em duas camadas.
Temperatura ambiente	+10°C min. / +30°C max.
Temperatura do substrato	+10°C min. / +30°C max.
Pot life	30 minutos (23°C / 50% u.r.a.)
Tempo de Secagem	Tempo de liberação para aplicação de massa corrida e/ou pintura posteri-

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

O substrato de concreto deve-se encontrar são, isento de partículas soltas, graxa, óleo, produtos de corrosão, pinturas, nata de cimento, agentes de cura química e desmoldantes.

MISTURA

Utilizar um recipiente não absorvente e estanque (plástico ou metálico, não utilizar madeira) e pesar a quantidade de água indicada, adicionando posteriormente o pó na água e misturar por 3 minutos com misturador mecânico de baixa rotação (400-600 rpm) com hélice para mistura tipo Collomix mod. WK ou MK ou com argamassadeira de eixo horizontal, até que o produto fique homogêneo e sem grumos.

APLICAÇÃO

Umedecer o substrato sem saturá-lo antes da aplicação do produto.

Aplicar o SikaWall®-130 Reboco Pronto (utilize luvas de PVC) com a ajuda de uma desempenadeira metálica. O produto deve ser aplicado na vertical e de baixo para cima, até atingir uma superfície plana e/ou a espessura desejada.

SikaWall®-130 Reboco Pronto pode ser aplicado com equipamento de projeção tipo bomba universal para argamassas bombeáveis de consistência plástica ou fluida com granulometria máxima de 2 mm e aplicação via úmida.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações sobre ecologia, saúde e segurança, consultar a FISPOQ - Ficha de Segurança para Produtos Químicos do produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

SikaWall®-130 Reboco Pronto

Março 2019, Versão 01.01

021820101000000050