

Sika MultiSeal® Primer

Emulsão asfáltica dispersa em água.

Descrição do Produto Sika Multiseal® Primer é uma emulsão dispersa em água, monocomponente, utilizado na imprimação de substratos.

Usos Sika MultiSeal® Primer é indicado para melhorar a aderência dos produtos Sika Multiseal sobre substratos cimentícios, telhas, tijolo, fibrocimento, Sika Multiseal Primer forma uma película intermediária entre a fita e o substrato, promovendo a adesão química.

Características / Vantagens Sika MultiSeal® Primer é um produto ambientalmente correto pois é isento de solventes e não polui a atmosfera. O produto apresenta as seguintes vantagens:

- Aplicação fácil e rápida;
- Alta aderência em substratos cimentícios, cerâmicas, tijolos, telhas de barro, de fibrocimento e metálica;
- Após a evaporação da água, forma uma película estável e impermeável;
- Baixa viscosidade e alto poder de penetração
- Isento de solventes e odores agressivos;
- Fácil de aplicar;
- Pode ser aplicado em substratos úmidos ou secos.
- Secagem rápida;

Dado do Produto

Aspecto / Cor Líquido Preto

Embalagem Frasco 1 Litro

Estocagem

Condições de Estocagem / Validade 12 meses a partir da data de fabricação, estocado apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Dados Técnicos

Base Química Asfalto emulsionado em água

Densidade ~1,0 kg/litro

Informações do Sistema

Detalhes da aplicação

Consumo Aproximadamente 150 a 500 ml/m² para uma demãos, dependendo das condições da superfície.

Qualidade do Substrato A superfície a ser impermeabilizada deverá estar áspera e desempenada, limpa e isenta de partícula soltas, ponta de ferro, pinturas, óleo e nata de cimento, para garantir boa aderência do produto. Trincas e fissuras devem ser tratadas antes da impermeabilização da superfície

Condições de aplicação / Limitações

Construção



Temperatura do Substrato	+ 10°C à + 35°C
Temperatura Ambiente	+ 10°C à + 35°C
Instruções de Aplicação	
Método de aplicação / ferramentas	Aplique o Sika MultiSeal® Primer com broxa, trincha ou pincel O tempo aproximado de secagem ao toque é de 15 minutos. Utilize luvas e roupas de proteção.
Limpeza das ferramentas	Limpar as ferramentas com solvente do tipo querosene imediatamente após a aplicação.
Notas da aplicação / Limitações	O sistema Sika MultiSeal® Primer não deve ser utilizado para reparos em caixas d'água e reservatórios de superfícies metálicas. Proteja Sika MultiSeal® Primer da ação direta do sol; Sika MultiSeal® Primer não tem resistência ao tráfego ou a abrasão realize uma proteção mecânica caso o produto seja exposto a estas ações.
Base dos Valores	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
Informações de Segurança e Ecologia	Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.
Nota Legal	As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.



GBC BRASIL



Sika Brasil
Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck – Osasco – SP
CEP: 06276-000
Brasil

Tel. +55 11 3687 4600
Fax +55 11 3601 0288
e-mail : consumidor.atendimento@br.sika.com
www.sika.com.br