

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## SikaShield® W1 BR

Adesivo cimentício para membranas do tipo SikaShield® W144 PE BR

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaShield® W1 BR é um adesivo cimentício utilizado para aderências de mantas do tipo SikaShield® W144 PE BR.

### USOS

SikaShield® W1 BR é um adesivo cimentício utilizado para:  
Aderência de membranas prefabricadas asfálticas do tipo SikaShield® W144 PE BR em superfícies verticais e horizontais.

### CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Alta aderência ao substrato mesmo com presença de água
- Aderência perfeita em substratos cimentícios mesmo em áreas verticais.
- Dispensa equipamentos ou ferramentas quentes.
- Aplicado com substrato umido.
- Aplicação de membranas asfálticas\* sem uso de chamas.

\*Somente indicada para aplicação de mantas asfálticas dos tipos SikaShield® W144 PE BR.

### DADOS DO PRODUTO

Embalagem	Saco 10 kg
Prazo de validade	12 meses a partir da data de fabricação.
Condições de estocagem	Armazenar em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor, nas embalagens originais, manter em pallets ou outro sistema que evite o contato direto da embalagem com o solo e com a umidade.
Aspecto / Cor	Pó cinza
Densidade do volume	Densidade do produto pó : ~1,20 Kg/l Density da mistura : ~1,60 Kg/l

### VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

### ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-

pamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Reco-

mandamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### QUALIDADE DO SUBSTRATO

Toda substrato deve estar firme, limpo sem desmoldante, óleo ou produtos que possa comprometer a aderência (contaminantes).

Superfícies soltas, fracas, danificadas precisam ser removidas e tratadas adequadamente.

Umedeça o substrato antes da aplicação da SikaShield® W1 BR.

### MISTURA

Misture SikaShield® W1 BR a embalagem completa (saco de 10Kg) com aproximadamente 4,6 l de água limpa.

Misture por aproximadamente 5 minutos utilizando um misturador mecânico.

Após a mistura a massa deverá ser aplicada em no máximo 40 minutos. Uma vez aplicada na parede a SikaShield® W144 PE BR deve ser aplicada em no máximo 10 minutos.

O consumo em média é de 3 kg/m<sup>2</sup> podendo variar de acordo com a porosidade do substrato.

### MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Umedeça o substrato

Após o preparo aplique na base a SikaShield® W1 BR.

Aplique somente a área que será aplicada cada manta.

Siga as instruções de aplicação da manta SikaShield®

W144 PE BR conforme recomendado na ficha técnica

da mesma, que pode ser obtida em nosso site.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Parex® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

#### Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,  
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



#### Ficha Técnica de Produto

SikaShield® W1 BR

Agosto 2022, Versão 01.01

020725601100000003

SikaShieldW1BR-pt-BRPAREX-(08-2022)-1-1.pdf