

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® Antisol®-202

(anteriormente MKure 202)

AGENTE DE CURA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Antisol®-202 é um composto líquido, à base de pa-rafina emulsionada em água, que auxilia na cura de con-cretos e argamassas.

Sika® Antisol®-202 é aplicado sobre a superfície do concreto fresco formando uma película contínua, flexível e de coloração branca que além de demarcar a área onde o produto foi aplicado, também reflete os raios solares e evita a evaporação brusca da água de amassamento do concreto. Desta maneira o concreto completa seu processo de endurecimento em presença da maior umidade possível para correta hidratação das partículas de cimento Portland.

USOS

Sika® Antisol®-202 é recomendado para uso em:

- Concretos com grande área superficial exposta;
- Pavimentos;
- Pisos e lajes de concreto

DADOS DO PRODUTO

Base química	Emulsão de parafina
Embalagem	Tambor 200L Container 1000L Granel
Aspecto / Cor	Líquido branco
Prazo de validade	09 meses a partir da data de produção, se armazenado adequadamente na embalagem original e fechada.
Condições de estocagem	Armazenar em local seco entre +5°C e +35°C, protegido da luz solar direta. Nota: Para armazenamento a granel, seguir as recomendações da Sika apresentadas na documentação técnica “Instruções de armazenamento a granel e limpeza de tanques de misturas/aditivos”, que pode ser encontrada no site da Sika ou solicitada ao Departamento Técnico da Sika Brasil.
Densidade	0,98 ± 0,02 Kg/L

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Sika® Antisol®-202 propociona as seguintes vantagens:

- Fácil aplicação;
- Protege o concreto fresco em climas secos e calorosos;
- Permite melhor hidratação do cimento;
- Evita a utilização de panos úmidos, sacos plásticos na superfície do concreto fresco.
- Reduz a geração de fissuras por secagem;
- Reduz a retração do concreto;
- Colabora com o desenvolvimento de maiores resistências mecânicas no concreto endurecido, inclusive à abrasão;
- Aumenta a durabilidade do concreto.

CERTIFICADOS / NORMAS

Sika® Antisol®-202 atende os requisitos da ASTM C309-3

Viscosidade	<50 cps
Consumo	A taxa de aplicação de Sika® Antisol®-202 depende da temperatura do concreto, da temperatura ambiente, da umidade relativa do ar e da velocidade do vento, o que implica uma taxa de evaporação maior ou menor do concreto, determinando assim a taxa de aplicação correta de Sika® Antisol®-202 O consumo também depende da textura e da porosidade da superfície do concreto. As taxas usadas regularmente são de 200 a 400 mL/m².

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha com dados de segurança (FDS). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FDS. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sika® Antisol®-202
Março 2026, Versão 01.01
021405031000229688

SikaAntisol-202-pt-BR-(03-2026)-1-1.pdf