BUILDING TRUST

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Qualimassa Fachada

Argamassa de revestimento para fachadas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Qualimassa Fachada é uma argamassa industrializada, altamente aditivada e de superior desempenho. Suas propriedades conferem elevada aderência e flexibilidade para excução de revestimentos em fachadas.

USOS

É indicada para o revestimento de fachadas, servindo de base para aplicação do acabamento final, tais como tintas, texturas e revestimentos em geral.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Altíssima aderência;
- Excelente Flexibilidade;
- Fácil aplicação.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Cimento Portland, filer carbonático, areia beneficiada isenta de sais com granulometria controlada e aditivos especiais.
Embalagem	Saco de 50 Kg
Aspecto / Cor	Pó / Cinza
Prazo de validade	90 dias a partir da data de fabricação indicada na embalagem.
Condições de estocagem	Armazenar na embalagem original em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 15 sacos de altura.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	17 a 19 kg/m²/cm de espessura. O consumo pode variar de acordo com o tipo de ferramentas utilizadas, tipo e condições da base.
Rendimento	O saco de 50 kg rende de 2,65 a 2,95 m²/cm de espessura. O rendimento pode variar de acordo com o tipo de ferramentas utilizadas, tipo e condições da base.
Temperatura ambiente	Min. 5°C / Max. 40°C
Temperatura do substrato	Min. 5°C / Max. 30°C Em temperaturas superiores a 30°C, deve ser feito o resfriamento prévio da base para diminuir sua temperatura a patamares adequados.
Pot life	Não utilizar o produto após 90 minutos da mistura.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

DADOS TÉCNICOS

Classificação ABNT NBR 13281

Requisito	Método de ensaio	Classificação
Retenção de água (%)	NBR 13277/05	U2
Densidade de massa no estado fresco (kg/m³)	NBR 13278/05	DF3
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato (MPa)	NBR 15258/21	RA2
Resistência potencial de aderência à tração superficial (MPa)	NBR 15258/21	RS3
Módulo de elasticidade dinâmico por ultrasson (MPa)	NBR 15630/08	E2
Variação dimensional aos 28 dias (mm/m)	NBR 15261/05	VD3
Densidade de massa no estado endurecido (kg/m³)	NBR 13280/05	DE3
Reistência à tração na flexão aos 28 dias (MPa)	NBR 13279/05	R3

LIMITAÇÕES

NÃO USAR

Como argamassa de assentamento ou contrapiso.
Sobre superfícies de concreto sem chapisco

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

O substrato deve estar isento de contaminantes que possam prejudicar a aderência, tais como: nata de cimento, umidade e ferrugem, graxas, eflorescências, restos de desmoldante, pó, mofo, etc;
Limpe com escova de aço e lave com jatos de alta pressão para remover qualquer tipo de sujeira antes da aplicação;
É obrigatório a aplicação de Chapisco em estruturas de concreto, tijolos cerâmicos, blocos cerâmicos e de concreto.

MISTURA

Recomendamos a mistura do produto com 8 litros de água limpa para cada 50 kg em argamassadeira de eixo horizontal por entre 3 a 5 minutos, até obter uma massa homogênea, firme e sem grumos secos.
Misturador de eixo vertical (ex: betoneira) não proporcionam bons resultados para mistura.
Não adicione nenhum componente além de água.
Para não interferir no tempo de pote da argamassa, recomenda-se trabalhar com o produto ao abrigo do sol, vento e chuva.
Deixar a massa descansar por 15 minutos, em seguida remisturar o produto e iniciar aplicação.

APLICAÇÃO

Aplicar o produto sobre a base, utilizando o método de chapar com colher de pedreiro e após a cura inicial, realizar o acabamento desejado (sarrafeado, desempenado, alisado ou camurçado).
Para aplicações de camadas sucessivas de 3 cm, a aplicação da 2ª camada deve ser realizada sobre a 1ª camada ainda úmida. Entre a 2ª e 3ª camada, é obrigatório a fixação com tela de reforço, de acordo com o projeto.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após o uso, pois produtocurado só poderá ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika®são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com

FABRICADO POR UMA EMPRESA ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 COM SISTEMA CERTIFICADO