

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## Sika® Plastiment®-135 PH W

(anteriormente MasterPolyheed® 135W)

## ADITIVO REDUTOR DE ÁGUA

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Plastiment®-135 PH W é um aditivo redutor de água (plastificante polifuncional) para concreto, livre de cloretos e pronto para uso. Composto por substâncias que atuam como dispersantes do material aglomerante propiciando elevada redução de água sem alteração do tempo de pega do concreto.

## USOS

Sika® Plastiment®-135 PH W é recomendado para todos os tipos de concreto quando se pretende maior plasticidade ou redução da água de amassamento e aumento do tempo de trabalhabilidade, tais como:

- Concreto usinado em geral (dosados em centrais, barragens, rodovias etc.)
- Concreto armado ou pré-fabricados
- Concreto bombeado e fluido
- Concreto protendido
- Concreto aparente.

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Combinação de dispersantes orgânicos em base aquosa.
Embalagem	Tambor 200L Container 1000L Granel
Aspecto / Cor	Líquido marrom
Prazo de validade	12 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente, nas embalagens originais e intactas.
Condições de estocagem	Armazenar em local seco em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
Densidade	1,18 ± 0,02 Kg/L
Valor do pH	9,0 ± 1,0

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

O uso de Sika® Plastiment®-135 PH W oferece as seguintes vantagens:

- Permite a redução de água
- Melhora a retenção da trabalhabilidade sem retardar significativamente o tempo de pega do concreto
- Melhora a resistência e a durabilidade do concreto em idades posteriores
- Minimiza o potencial de exsudação e segregação no concreto
- Melhora a capacidade de bombeamento e reduz a pegajosidade do concreto
- Melhora a capacidade de acabamento e a aparência da superfície do concreto.

## CERTIFICADOS / NORMAS

Sika® Plastiment®-135 PH W foi formulado para atender aos requisitos da ABNT NBR 11.768/2019 (Tipo RA1)

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

<b>Dosagem recomendada</b>	<b>Sika® Plastiment®-135 PH W</b> pode ser usado em uma taxa de dosagem de 0,30% a 1,20% s.p.c
<b>Compatibilidade</b>	<b>Sika® Plastiment®-135 PH W</b> é compatível com outros aditivos Sika. Sugere-se entrar em contato com o Departamento Técnico da Sika Brasil para obter mais informações.

### VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

### ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

### RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

### NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

#### Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,  
1525  
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP  
Fone: 0800 703 7340  
bra.sika.com



#### Ficha Técnica de Produto

Sika® Plastiment®-135 PH W  
Novembro 2024, Versão 01.02  
021303011000004237

SikaPlastiment-135PHW-pt-BR-(11-2024)-1-2.pdf