

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## PortoKoll PREMIUM® Cozinhas e Banheiros

Argamassa colante do tipo ACI

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PortoKoll PREMIUM® Cozinhas e Banheiros contém aditivos que reforçam a proteção adicional contra umidade. Este produto é industrializado e classificado como ACI, conforme ABNT NBR 14.081-1

## USOS

**Ambientes Internos**

Cerâmicas dos tipos grês, semi-grês, porosas e monoporosas em áreas residenciais.  
Formatos de até 90x90 cm.

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Argamassa hidro-repelente que confere:
- Repelência a água
- Maior durabilidade
- Proteção adicional contra umidade

## DADOS DO PRODUTO

|                        |   |
|------------------------|---|
| Base química           | Cimento Portland, agregados minerais selecionados e aditivos químicos.  |
| Embalagem              | Sacos de 15 Kg  |
| Prazo de validade      | Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 1 (um) ano após a data de fabricação que consta na embalagem.         |
| Condições de estocagem | Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura. |
| Aspecto / Cor          | Pó / Cinza  |

## DADOS TÉCNICOS

| Resistência adesiva à tração | Classificação normativa conforme NBR 14.081  |           |
|------------------------------|--|-----------|
|                              | Tempo em aberto  | ≥ 15 min  |
|                              | Resistência de aderência de cura normal (desempenho em ambientes internos)               | ≥ 0,5 MPa |
|                              | Resistência de aderência de cura submersa (desempenho em ambiente com umidade constante) | ≥ 0,5 MPa |

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

| Consumo       | Formato do revestimento (cm <sup>2</sup> ) | Formato dos dentes da desempenadeira (mm) | Consumo aproximado (kg/m <sup>2</sup> ) |              |
|---------------|--|---|---|--------------|
|               |  |   | Camada única                            | Camada Dupla |
| Até 400       |  | 6x6x6                                     | 4 a 5                                   | 5 a 6        |
|               |  | 8x8x8                                     | 5 a 6                                   | 6 a 8        |
| Maior que 400 |  | 8x8x8                                     | 5 a 6                                   | 6 a 8        |
|               |  | 10x10x10                                  | 6 a 8                                   | 8 a 10       |
|               |  | Semicircular 10mm                         | 6 a 8                                   | 8 a 10       |

*O consumo pode variar de acordo com o tipo de desempenadeira utilizada e as condições da base.*

|                          |  |                   |   |              |   |                 |  |
|--------------------------|--|-------------------|---|--------------|---|-----------------|--|
| Temperatura ambiente     | Min 5°C / Max 40°C   |                   |   |              |   |                 |  |
| Temperatura do substrato | Min 5°C / Max 30°C<br>Em temperaturas superiores a 30°C, deve ser feito o resfriamento prévio da base para diminuir sua temperatura a patamares adequados.   |                   |   |              |   |                 |  |
| Pot life                 | 2h30m (até 2 horas e 30 minutos após a mistura).   |                   |   |              |   |                 |  |
| Tempo de cura            | <table border="1"><tbody><tr><td>Para rejuntamento</td><td>72 horas, após a realização do assentamento</td></tr><tr><td>Tráfego leve</td><td>7 dias, após a realização do assentamento</td></tr><tr><td>Tráfego intenso</td><td>14 dias, após a realização do assentamento</td></tr></tbody></table> | Para rejuntamento | 72 horas, após a realização do assentamento | Tráfego leve | 7 dias, após a realização do assentamento | Tráfego intenso | 14 dias, após a realização do assentamento |
| Para rejuntamento        | 72 horas, após a realização do assentamento  |                   |   |              |   |                 |  |
| Tráfego leve             | 7 dias, após a realização do assentamento  |                   |   |              |   |                 |  |
| Tráfego intenso          | 14 dias, após a realização do assentamento   |                   |   |              |   |                 |  |

## VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

## LIMITAÇÕES

### NÃO USAR:

Em áreas externas;  
Sobreposição (piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, etc);  
Como função técnica de impermeabilização;  
Diretamente sobre alvenaria constituída por blocos cerâmicos, de concreto, silico-calcário e autoclavado;  
Sobre contrapiso ou emboço muito úmido, aguardar a

base secar para iniciar a aplicação;  
Sobre base pouco firme, que apresenta fissuras, som cavo, descolamentos, etc.;  
Em pedras naturais, porcelanatos, pastilhas de vidro e porcelana;  
Em churrasqueiras, lareiras, estufas, saunas, frigoríficos, piscinas e pisos aquecidos;  
Sobre base de madeira, parquet, vinil, metal, fibra de vidro, aglomerado, pinturas e placa cimentícia;

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de

segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

A aderência da Argamassa Colante ao revestimento é prejudicada devido a qualquer tipo de sujeira no tardo (verso) das peças.

É importante retirar restos de engobe pulverulento, desmoldante, óleo e pó que estejam aderidos nas peças;

No assentamento de pastilhas com formatos abaixo de 4,5 x 4,5 cm, é essencial a boa limpeza das juntas, a fim de eliminar restos de argamassa, de forma que possa garantir que o rejuntamento não seja prejudicado.

Quando o desgaste dos dentes da desempenadeira for superior a 1 mm na altura, deve ser substituída;

A utilização de camada dupla é obrigatória no assentamento de revestimentos com área acima de 900 cm<sup>2</sup> quando aplicadas em pisos e paredes de ambientes internos e externos;

Juntas de dessolidarização, movimentação e estrutural devem ser trazidas até a superfície do revestimento e preenchidas com material deformável (por exemplo, produtos a base de polietileno ou poliuretano expandido) e em seguida vedada com selante flexível;

Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, apliques de metais especiais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas e arranhadas durante a aplicação da argamassa;

Detalhes sobre o projeto de revestimento devem ser discutidos com o projetista.

### PREPARAÇÃO DA BASE

O assentamento do revestimento só deve ser feito depois de 14 dias de cura da base, conforme indicam as Normas: NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755.

A superfície da base deve ser áspera e não deve ter nata de cimento, umidade, manchas de ferrugem, gordura, eflorescência, restos de desmoldante das fôrmas, pó e bolor.

Deve-se realizar limpeza com escova de aço e lavar com jatos de alta pressão para retirar qualquer tipo de sujeira antes do assentamento.

Problemas de planicidade, impermeabilização, fissuras, e resistência devem ser corrigidos com 72 horas antes do assentamento.

A absorção da base deve ser avaliada antes do assentamento borrifando água na superfície. Se a água for

absorvida em menos de 60 segundos haverá perda de aderência. Neste caso e quando o local estiver sujeito ao sol e ao vento, deve-se umedecer a base, mas sem encharcar.

### MISTURA

Em recipiente de plástico ou metal limpo e seco, misturar o produto de forma manual ou preferencialmente de forma mecânica com água limpa até formar uma assa pastosa, firme e sem grumos secos. Abaixo tabela com a quantidade de água de amassamento do produto.

| Pó    | Água (l) | Variação de água | Unidade/Fábrica   |
|-------|----------|------------------|-------------------|
| 20 kg | 4,2      | ± 200 ml         | Itupeva - SP      |
|       | 4,2      |                  | Itaboraí- RJ      |
|       | 4,0      |                  | Joinville – SC    |
|       | 4,4      |                  | Cravinhos – SP    |
|       | 6,4      |                  | Goiânia - GO      |
|       | 4,4      |                  | Simões Filho - BA |
|       | 4,2      |                  | Nova S. Rita – RS |
|       | 4,2      |                  | Benevides - PA    |
|       | 4,2      |                  | São Luis - MA     |
|       | 4,2      |                  | Paulista - PE     |

**NÃO ADICIONAR NENHUM COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA.**

Deixar a massa descansar por 10 minutos. Misturar novamente e aplicar com desempenadeira dentada adequada.

Para não interferir no tempo de pote da argamassa, aconselha-se trabalhar com o produto ao abrigo do sol, vento e chuva.

### APLICAÇÃO

Estender a argamassa sobre a base, com o lado liso da desempenadeira e em seguida passar o lado denteado em ângulo de 60° para formar os cordões de assentamento. Em assentamento onde a necessidade de executar a técnica de dupla camada, aplicar argamassa também no verso da peça, e assentá-las de forma que os cordões fiquem paralelos aos cordões estendidos na base.

Devolver a argamassa aderida na desempenadeira ao recipiente, misturar SEM ADICIONAR ÁGUA e utilizar novamente.

Colocar a peça pouco antes da posição final e arrastá-la até a posição desejada, apertar com as mãos e bater levemente com martelo de borracha, pressionando de forma uniforme as peças sobre os cordões da argamassa.

Assentar o revestimento somente sobre os cordões de argamassa úmida, e pegajosa. Durante o assentamento, retirar algumas peças e verificar o verso. Quanto mais argamassa impregnada no substrato e no tardo da peça, melhor será a aderência. Limpar as juntas

após o assentamento das peças removendo o excesso de argamassa para facilitar o rejuntamento. Proteger a área do sol, chuva e vento por 72 horas.

Para limpeza final da assentamento, verificar o tempo de liberação do rejuntamento utilizado, caso não conste essa informação, respeitar o prazo mínimo de 7 dias do rejuntamento, utilizar detergente desincrustante alcalino.

#### LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

#### ParexGroup Indústria e Comércio de Argamassas Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,  
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

[www.portokollpremium.com.br](http://www.portokollpremium.com.br)



#### Ficha Técnica de Produto

PortoKoll PREMIUM® Cozinhas e Banheiros

Setembro 2024, Versão 01.03

021710102000000558

PortoKollPREMIUMCozinhasBanheiros-pt-BRPORTO-(09-2024)-1-3.pdf

