

Rejunte Portokoll® Piscinas

Aplicação passo a passo

Preparação da base

- **Limpar as juntas** enquanto a argamassa colante ainda estiver seca;
- **Evitar base úmida** para prevenir manchas e perda de aderência;
- **Proteger superfícies sensíveis** (alumínio, metais, relevos) com fita adesiva;
- **Molhar as juntas** sem encharcar, em condições extremas de temperatura e baixa umidade para garantir aderência;
- **Remover sujeiras** (poeira, graxa, excesso de argamassa);
- **Não sobrepor Rejunte Portokoll Piscinas**, remover rejunte antigo.



Mistura

- **Misturar mecanicamente** a quantidade da embalagem em **água limpa e potável**, amassando até obter uma argamassa para rejuntamento **homogênea**, de consistência **pastosa e firme, sem grumos secos**;
- A mistura deverá ficar em **repouso por 10 minutos** para que os aditivos químicos reajam; **Misturar novamente** antes de iniciar a aplicação.



Rejunte Piscinas	Água*
3 kg	900 mL

**Variação de água permitida de até 5% para mais ou para menos*

Aplicação

- Aplicar o rejunte após **72 horas do assentamento**; com desempenadeira de borracha, EVA ou espátula plástica em movimentos diagonais (aprox 45°);
- **Limpeza após 15-30 min** com esponja úmida, garantindo juntas lisas e niveladas.
- Respeitar o tempo de acabamento para evitar aderência excessiva.



Procedimento de cura

- **Cura úmida: É obrigatório realizar a cura úmida** do rejunte. O produto deverá ser umedecido **após 2 horas**, e posteriormente em intervalos de **8 em 8 horas**, até que se completem **48 horas após aplicação**.
- Liberar a área para tráfego **8 horas** após a aplicação do produto.
- Liberação para enchimento da piscina em **7 dias**.



Recomendação Técnica

- Umidade, sujeira e excesso de água prejudicam o acabamento e alteram a tonalidade.
- Usar cores semelhantes em superfícies porosas para evitar manchas.
- Teste prévio para verificar compatibilidade com o revestimento e evitar riscos.

Tratamento de Piscinas

- Manter pH, cloro e dureza da água equilibrados para preservar o rejunte e evitar danos.